

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาสมบัติการดูดซับเสียง (Acoustic Absorption Coefficient :  $\alpha$ ) สมบัติเชิงกล และสมบัติรีโอโลยีเชิงพลวัตของการบดที่มีผลต่อการดูดซับเสียง ของแผ่นดูดซับเสียงตัวอย่างจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาลมาสร้างแผ่นดูดซับเสียง เพื่อใช้ในการป้องกันหรือลดเสียงรบกวนต่างๆ เพื่อเพิ่มแนวทางการพัฒนาสูตรผสมสำหรับวัสดุดูดซับเสียงการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก ศึกษาอิทธิพลของเส้นใยจากลำต้นหมาก ประเด็นที่สอง ศึกษาอิทธิพลของเส้นใยจากลูกตาล จากแผ่นดูดซับเสียงของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมาก (ที่ผ่านการบด ชนิดละเอียดและหยาบ ปริมาณ 0-12 phr) และเส้นใยลูกตาล ที่ปริมาณ 0, 10 และ 20 phr ขึ้นรูปขึ้นทดสอบความหนา 1 mm กับ 3 mm มีบทสรุปดังนี้

#### 5.1 สมบัติการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงตัวอย่างจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล

##### 5.1.1 สมบัติการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงตัวอย่างจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากปริมาณต่าง ๆ

แผ่นดูดซับเสียงความหนา 1 mm และ 3 mm ทดสอบการดูดซับเสียงด้วยชุดท่อคลื่นนิ่ง (Kundt's tube) พบว่ากราฟของค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง  $\alpha(f)$  กับความถี่ แสดงความถี่พ้องของการดูดซับเสียงสองจุดที่ 250 Hz และ 1,500 Hz เป็นของยางและของเส้นใยตามลำดับ ขึ้นทดสอบหนา 3 mm ดูดซับเสียงได้ดีที่สุดเมื่อผสมเส้นใยจากลำต้นหมากชนิดละเอียด ปริมาณ 12 phr มี  $\alpha_{\max}(f) = 0.9955$  และเมื่อผสมเส้นใยชนิดหยาบมี  $\alpha_{\max}(f) = 0.9815$  ที่ความถี่ 1,500 Hz

##### 5.1.2 สมบัติการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงตัวอย่างจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล

แผ่นดูดซับเสียงความหนา 1 mm และ 3 mm ทดสอบการดูดซับเสียงด้วยชุดท่อคลื่นนิ่ง (Kundt's tube) พบว่ากราฟของค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง  $\alpha(f)$  กับความถี่ แสดงความถี่พ้องของการดูดซับเสียงสามจุดที่ 250 Hz , 1,500 Hz และ 3,000 Hz เป็นของยางของเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล ตามลำดับ ขึ้นทดสอบหนา 3 mm ดูดซับเสียงได้ดีที่สุดเมื่อ

ผสมเส้นใยจากลำต้นหมากชนิดละเอียดและเส้นใยลูกตาล ปริมาณ 20 phr มี  $\alpha_{\max}(f) = 0.9916$  และเมื่อผสมเส้นใยชนิดหยาบมี  $\alpha_{\max}(f) = 0.9882$  ที่ความถี่ 3,000 Hz

## 5.2 ความหนาแน่นของแผ่นดูดซับเสียงตัวอย่างจากยางธรรมชาติเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล

ความหนาแน่นจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารตัวเติม แผ่นยางดูดซับเสียงความหนา 1 mm ความหนาแน่นมากกว่าแผ่นยางที่หนา 3 mm จึงทำให้แผ่นยางหนา 1 mm ดูดซับเสียงได้น้อยกว่าแผ่นยางที่หนา 3 mm อันเป็นผลมาจากการขึ้นรูปแผ่นยางที่หนา ซึ่งมีประชากรโซ่อย่างมาก เมื่อกดด้วยความเค้นค่าหนึ่ง การรีแลกซ์จากโซ่ยางจะเกิดมากตาม โซ่ยางที่อยู่ด้านล่างจึงไม่ถูกกระทำ การไล่อากาศออกจากช่องว่างของเส้นใยภายในต้นหมากและเส้นใยลูกตาลได้น้อย

## 5.3 สมบัติรีโอโลยีเชิงพลวัตของการบิดโดยค่าแพกเตอร์ของการสูญเสีย ( $\tan \delta$ ) ที่มีผลต่อการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงตัวอย่างจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล

ค่าแพกเตอร์ของการสูญเสีย ( $\tan \delta$ ) จากการบิดของยางในแต่ละรอบของแผ่นยางผสมเส้นใยจากลำต้นหมาก (ในปริมาณต่าง ๆ) และเส้นใยลูกตาล ที่ 0, 10 และ 20 phr พบว่า แผ่นยางหนา 3 mm จะมีค่ามากกว่าของแผ่นยางหนา 1 mm เนื่องจากโครงสร้างภายในสามารถสลายพลังงานได้ดีกว่าทั้งสารตัวเติมชนิดละเอียดและชนิดหยาบ และยังสอดคล้องกับความหนาแน่น และผลการดูดซับเสียง ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญกับสมบัติการดูดซับเสียง

## 5.4 สมบัติเชิงกลของแผ่นดูดซับเสียงตัวอย่างจากยางธรรมชาติเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล

ค่าความความทนต่อแรงดึงและร้อยละการยืด จากสมบัติเชิงกลของแผ่นดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมาก (ในปริมาณต่าง ๆ) และเส้นใยลูกตาล ที่ 0, 10 และ 20 phr พบว่า เมื่อดึงด้วยความเร็วสูงๆ โซ่ของยางไม่มีเวลาในการรีแลกซ์ มีความเค้นตกค้าง จึงทำให้ยางแข็งแรง โมดูลัสจึงมีค่าสูง และเมื่อดึงด้วยความเร็วช้าๆ โซ่ของยางมีเวลาในการรีแลกซ์ ทำให้ความเค้นส่วนหนึ่งหายไป โมดูลัสจึงมีค่าต่ำ

เมื่อเพิ่มเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาลเข้าไป แสดงให้เห็นค่าความความทนต่อแรงดึงและร้อยละการยืดของตัวอย่างนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารตัวเติมที่เติมลงไป เนื่องจากโครงสร้างภายในของเส้นใยจากต้นหมากเป็นแบบกิ่งก้านสาขา จึงเกิดการยึดเกาะกับอนุภาค

ของยางได้ดี ประกอบกับเมื่อผสมเส้นใยลูกตาลเข้าไป โครงสร้างภายในนั้นเกิดปริมาตรอิสระได้น้อย เนื่องจากเกิดการแทนที่ของเส้นใยลูกตาลจึงทำให้ความแข็งแรงของยางนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก

## 5.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาลมาสร้างแผ่นดูดซับเสียง

### 5.5.1 อิทธิพลของเส้นใยจากลำต้นหมาก

อิทธิพลของเส้นใยจากลำต้นหมากจะเห็นได้ว่าตัวอย่าง S3 ยังไม่เห็นถึงความเป็นรูพรุน แต่การกระจายตัวของเส้นใยภายในต้นหมากมีการกระจายตัวดี เมื่อมีการเพิ่มเส้นใยภายในต้นหมากปริมาณเป็น 12 phr นอกจากการกระจายตัวดีของเส้นใยภายในต้นหมากเพื่อดูดซับเสียงได้ดีขึ้น

### 5.5.2 ศึกษาอิทธิพลของเส้นใยจากลูกตาล

การเพิ่มเส้นใยลูกตาลและเส้นใยจากลำต้นหมากตามปริมาณสารตัวเติมที่ผสมพบว่าเส้นใยลูกตาลและเส้นใยจากต้นหมากมีรูพรุนที่กว้าง และมีรูปร่างเป็นโพรงที่ชัดเจน มีส่วนช่วยในการดูดซับเสียงได้ดี

## 5.6 ข้อเสนอแนะ

5.6.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกับเส้นใยพืชชนิดอื่น เช่น ต้นจาก ต้นปาล์มประดับ และปาล์มน้ำมัน

5.6.2 แผ่นดูดซับเสียงที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางที่จะต่อยอดเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมได้

5.6.3 ควรใช้สารตัวเติมที่มีปริมาณมากในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย