

บทที่ 3

การศึกษาภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณา (Petrographic analysis)

วิธีศิลาวรรณา (Petrographic analysis) เป็นการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์มาจากธรณีวิทยา (Geology) ซึ่งใช้อธิบายและจำแนกหินรวมทั้งแร่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ลักษณะการเกิด โครงสร้าง และประวัติของหิน นอกจากนี้วิธีศิลาวรรณายังใกล้ชิดและสัมพันธ์กับปฐพีวิทยา (Pedology) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ถึงจุลสัณฐานของดิน วัตถุต้นกำเนิด แร่ในดิน และองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเนื้อดิน เช่น อินทรีย์วัตถุ และสิ่งปะปนต่างๆ ฯลฯ ซึ่งการศึกษาวินิจฉัยด้วยวิธีนี้⁷ เป็นการจำแนกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของเนื้อภาชนะดินเผา (fabric) โดยสามารถวิเคราะห์แร่ธาตุ (Mineralogical Analysis) ได้ทั้งในเชิงปริมาณ (จำนวนและเปอร์เซ็นต์) และเชิงคุณภาพขององค์ประกอบของแร่ (เช่น แร่ควอตซ์ แร่ไมกา แร่เฟลด์สปาร์ เป็นต้น) การศึกษาองค์ประกอบของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อดินตามธรรมชาติ (Clay) รวมทั้งส่วนผสม (Temper/Filler) และใช้วิเคราะห์ชนิดของแร่ดิน (Clay mineral) หรือ องค์ประกอบของแร่ นอกจากนี้วิธีศิลาวรรณา ยังสามารถวิเคราะห์เชิงลึกถึงโครงสร้าง (Structural Analysis) และลักษณะภายในของเนื้อโบราณวัตถุ ฯลฯ ด้วยศักยภาพของวิธีการดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่มีวัสดุประเภท หิน แร่ แก้ว ดิน หรืออินทรีย์วัตถุต่างๆ รวมทั้งโลหะได้เป็นอย่างดี และเมื่อนำมาศึกษากับภาชนะดินเผาจึงมีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถศึกษาได้ในเชิงลึกถึงส่วนผสมต่างๆ ของภาชนะดินเผาที่ไม่สามารถศึกษาด้วยตาเปล่าได้ นอกจากนี้สามารถศึกษาทางตรงและทางอ้อมได้ทุกขั้นตอนของเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแต่ วัตถุดิบ เนื้อดิน ส่วนผสม การเทคนิคขึ้นรูป ลักษณะการตกแต่ง และอุณหภูมิการเผา สะท้อนถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยโบราณได้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาดังที่กล่าวมานี้ว่ามีประโยชน์มากใน

⁷ Prudence Rice M.. *Pottery analysis : sourcebook*. (Chicago: University of Chicago, 1987) 375-403. และ Renfrew, Colin. and Bahn, Paul. *Archaeology : theories, methods and practice*. (London: Thames and Hudson, 1994), 316-317. และ ดวงกมล อัครมาศ. *ศิลาวรรณากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี*. (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553)

ปัจจุบัน และตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสามารถนำกลับมาใช้ศึกษาวิเคราะห์ซ้ำได้อีก นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเทคโนโลยีสมัยโบราณในทางโบราณคดี⁸

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

1. อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาทางกายภาพ ได้แก่ แว่นขยาย กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์การวัด เช่น คาร์ลิปเปอร์ สมุดเทียบสีดิน เป็นต้น

2. อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

2.1 อุปกรณ์การเตรียมตัวอย่างในการทำสไลด์แผ่นบาง (โดยจะต้องเตรียมตัวอย่างโดยมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง (impregnate) เพื่อหล่อเป็นก้อนตัวอย่าง รอให้แข็งตัวพร้อมตัด และขัดผืนผิวหน้า ตลอดทั้งการตัดตัวอย่างให้ได้ขนาดเล็ก เพื่อติดลงบนสไลด์แผ่นบาง นำไปตัดให้บางที่สุดและขัดผืนให้ได้ 0.03 มิลลิเมตร เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกด้วยวิธีสัณฐานวิทยาต่อไป ได้แก่ กล้องกระดาศ, กระจกสไลด์และ cover glass, Epoxy, ผงขัด Corundum เบอร์ 302,303 และน้ำยารวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 กล้องที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบด้วยวิธีสัณฐานวิทยา ประเภทกล้องขยายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของตัวอย่าง ได้แก่ กล้อง Stereo Microscope ของ Nikon รุ่น SMZ-U zoom 110 สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ด้วยลำแสงทั้งสองแบบ คือ การดูตัวอย่างที่มีความโปร่งใส ลำแสง สามารถผ่านตัวอย่างได้ (Transmitted light) และตัวอย่างที่ทึบแสง ลำแสงไม่สามารถส่องผ่านตัวอย่างได้ จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยสะท้อนแสง (Reflecting light) คือ เครื่องกำเนิดแสงแบบวงช้าง Nikon NEX-35 และกล้อง Microscope ของ Olympus C35AD สามารถตรวจสอบตัวอย่างที่มีความโปร่งใสลำแสงสามารถผ่านตัวอย่างได้ (Transmitted light) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาด้วยวิธีสัณฐานวิทยานี้ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขั้นตอนการวิเคราะห์

ตัวอย่างที่นำไปวิเคราะห์รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ตัวอย่างนั้น นำไปสู่กระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบและจดบันทึกลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง ได้แก่ วัดขนาด รูปร่าง ศึกษาลักษณะเนื้อดินและตรวจสอบสีดิน รวมทั้งการตกแต่งภายนอกที่ผิวภาชนะ

⁸ ดวงกมล อัสวมาศ. รายงานผลการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเศษภาชนะดินเผาและก้อนอิฐจากโบราณสถานปราสาทตำหนักไทร จังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการโบราณคดีลุ่มน้ำมูล-ชี (พื้นที่ตอนเหนือของกลุ่มน้ำมูล). 2556. (อัดสำเนา).

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวอย่างจัดทำสไลด์แผ่นบาง โดยผู้เตรียมตัวอย่าง คือ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พิเศษและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยอาจารย์ประมวณ พงษ์ สีนุเสณ 2544 สรุปวิธีการเตรียมสไลด์แผ่นบาง⁹ ดังนี้

1. นำเศษภาชนะดินเผาที่ได้คัดเลือกไว้แล้วมาทำความสะอาด เรียงตามหมายเลขใส่ลงในกล่องนม สำหรับใส่ตัวอย่าง
2. นำตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาดังกล่าวใส่ตู้อบเพื่อไล่ความชื้น
3. เตรียมน้ำยาเพื่อหล่อตัวอย่าง
4. เทน้ำยาหล่อตัวอย่างลงในกล่องตัวอย่างที่เตรียมไว้
5. นำกล่องตัวอย่างเข้าตู้ดูดอากาศเพื่อดูดฟองอากาศออกจากตัวอย่างและทำให้น้ำยาซึมเข้าเนื้อของตัวอย่าง
6. นำออกจากตู้ดูดอากาศและใส่ไว้ในตู้ดูดกลิ่นทิ้งไว้ให้น้ำยาแข็งตัวประมาณ 2-3 อาทิตย์
7. ระหว่างที่รอให้ตัวอย่างแข็งตัว ต้องคอยเติมน้ำยาหล่อตัวอย่างให้ท่วมตัวอย่างอยู่เสมอจนน้ำยาอยู่ในระดับคงที่จึงปล่อยให้แข็งตัวเอง
8. เมื่อตัวอย่างแข็งดีแล้วนำออกจากตู้ดูดกลิ่นและแกะออกจากกล่อง ใช้เครื่องตัดตัวอย่างชิ้นขนาดใหญ่ เพื่อให้ตัวอย่างมีขนาดเล็กลง และใช้เครื่องตัดขนาดเล็กเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการเพื่อให้ติดกระจกสไลด์ได้
9. ขัดหน้าตัวอย่างให้เรียบเพื่อจะนำมาติดกับกระจกสไลด์
10. ผสมน้ำยาสำหรับติดตัวอย่างเข้ากับกระจก
11. นำตัวอย่างมาติดกับกระจกโดยใช้น้ำยาเชื่อมแล้วปล่อยให้แห้ง
12. นำตัวอย่างที่ติดกับกระจกไปตัดเพื่อให้ได้ความบางตามที่ต้องการและใช้เครื่องตัดเล็กตัดส่วนเกินออก
13. นำตัวอย่างที่ตัดแล้วมาขัดด้วยผงขัดและเครื่องขัดเพื่อให้หน้าตัดเรียบอาจต้องใช้มือช่วยตกแต่งในการขัดตัวอย่างและได้ความบางตามที่ต้องการ
14. ตรวจสอบด้วยกล้องเพื่อให้ได้ความบางของตัวอย่างเท่ากับ 0.03 ไมครอน
15. นำตัวอย่างมาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นำใส่ตู้อบเพื่อไล่ความชื้นและน้ำมัน
16. นำสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป

⁹ จักรินรัฐ นิยมคำ และดวงกมล อัครวมาศ. รายงานการศึกษาเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีเมืองเสมา อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา. 2544 (อัดสำเนา).

ภาพการเตรียมตัวอย่างเพื่อทำสไลด์แผ่นบาง
ณ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน



1



2-3



4



5-6



7



8



8-13



14



15



16

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลทางกายภาพด้วยวิธีสีลาพรรณนา เป็นการศึกษากายภาพหรือทางฟิสิกส์ เพื่อวิเคราะห์แร่ธาตุที่อยู่ในภาชนะดินเผา โดยยืมเทคนิควิธีการวิเคราะห์มาจากธรณีวิทยาที่ใช้อธิบายและจำแนกหินศึกษาโดยใช้กล้อง microscope ชนิดพิเศษเรียกว่า petrographic หรือ polarizing microscope วิธี Petrography ใกล้ชิดและสัมพันธ์กับ petrology เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ศึกษาตัวอย่าง ดิน หิน เศษภาชนะดินเผาและ และองค์ประกอบต่างๆ เช่น อินทรีย์วัตถุที่ปะปนอยู่ในดินนำมาประยุกต์เพื่อให้ใช้

กับการศึกษาภาชนะดินเผาในทางโบราณคดี¹⁰ และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์ดินและแร่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง โดยอาจารย์ประมวลพงษ์ ลินธุเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดิน ด้านกายภาพ แห่งสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (ภาคผนวก ก ผลวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีศิลาวรรณา (THIN SECTION DESCRIPTIONS)

ภาพกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการวิเคราะห์



Stereo Microscope (Nikon รุ่น SMZ-U zoom 110)
และเครื่องกำเนิดแสงแบบวงช้าง Nikon NEX-35



Microscope (Olympus C35AD)

หมายเหตุ

1. การถ่ายภาพประกอบจากกล้อง Stereo Microscope มีกำลังขยายตั้งแต่ 0.75x-7x คูณด้วยเลนส์ตา (eyepieces) 10x ดังนั้น หากถ่ายภาพประกอบด้วยกำลังขยาย $0.75x \times 10x = 7.5$ เท่า
2. การถ่ายภาพประกอบจากกล้อง Microscope มีกำลังขยาย 4x, 10x, 20x และ 40x คูณด้วยเลนส์ตา (eyepieces) 10x ดังนั้น หากถ่ายภาพประกอบด้วยกำลังขยาย $10x \times 10x = 100$ เท่า

ขั้นตอนที่ 4 การแปลผลวิเคราะห์ศิลาวรรณา เพื่อนำมาสังเคราะห์และศึกษากับข้อมูลทางโบราณคดี และสรุปผลข้อมูลต่อไป

¹⁰ ดวงกมล อัครวมาศ. การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีปราสาทพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 9.

การจำแนกและบรรยายคุณลักษณะตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาจากเตาบ้านดี

No.1 เศษภาชนะดินเผา : ส่วนลำตัว หนา 0.7 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกตกแต่งด้วยลายกดประทับและผิวด้านในเรียบพบร่องรอยนิ้วมือปรากฏ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.2 เศษภาชนะดินเผา : ลำตัว หนา 0.7 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกตกแต่งด้วยลายกดประทับและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.3 เศษภาชนะดินเผา : ลำตัว หนา 0.6 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกตกแต่งด้วยลายกดประทับและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.4 เศษภาชนะดินเผา: คอ หนา 0.7 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.5 เศษภาชนะดินเผา: ขอบปาก หนา 0.6 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.6 เศษภาชนะดินเผา: ลำตัว หนา 0.6 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.7 เศษภาชนะดินเผา: คอ หนา 0.9 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.8 เศษภาชนะดินเผา: ลำตัว หนา 0.8 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.9 เศษภาชนะดินเผา: ลำตัว หนา 0.7 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกตกแต่งด้วยลายกดประทับและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

No.10 เศษภาชนะดินเผา: ลำตัว หนา 0.6 เซนติเมตร

ตกแต่ง : ผิวด้านนอกตกแต่งด้วยลายกดประทับและผิวด้านในเรียบ



ผิวด้านนอก



ผิวด้านใน



แกนกลาง

Prince of Songkla University
Pattani Campus

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีศิลปารรณนาแบบรายชั้น

ดินเหนียว (clay)	2 ไมครอน
ทรายแป้ง (silt)	2-50 ไมครอน
เม็ดทรายละเอียดมาก	50-100 ไมครอน
เม็ดทรายละเอียด	100-200 ไมครอน
เม็ดทรายขนาดปานกลาง	200-500 ไมครอน
เม็ดทรายหยาบ	500-1000 ไมครอน
เม็ดทรายหยาบมาก	1000-2000 ไมครอน

ตารางที่ 1 แสดงคำอธิบายขนาดของอนุภาค¹¹

Very dominant	> 70%
Dominant	50-70%
Common	30-50%
Frequent	15-30%
Few	5-15%
Very few	< 5%

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณของอนุภาค¹²

จากการเตรียมตัวอย่างและตรวจสอบความบาง จนเป็นสไลด์แผ่นบาง (thin section) ที่มีขนาด 0.03 ไมครอน ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมานำมาสู่ขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง รวมทั้งได้ทำการบันทึกภาพประกอบคำบรรยายเพื่อชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างภายในของตัวอย่างทั้งหมดเป็นรายตัวอย่าง ซึ่งการแปลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบรายชั้นด้วยวิธีศิลปารรณนาจำนวน 10 ตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้

¹¹ Bullock, P. and others. Handbook for soil thin section description. (Wolverhampton: England, 1985), 21.

¹² Ibid., 23.

ตัวอย่างที่ 1



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 15:85 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 15% ต่อแร่เนื้อละเอียด 85% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : ส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดทรายแป้งไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อละเอียด และพบเม็ดทรายเนื้อหยาบเล็กน้อย ขอบของแร่โดยทั่วไปแหลมคมไปจนถึงค่อนข้างกลมมน และยังพบแร่เฟลด์สปาร์ ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบไม่ดีนัก


แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผาที่มีสีน้ำตาล เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแป้งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดกระจายปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : พบอินทรีย์วัตถุที่เป็นสารอัสฐานเนื้อละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบขนานไปในทิศทางเดียวกัน และที่ผิวภาชนะหนาประมาณ 200 ไมครอน เป็นส่วนที่มองไม่เห็นการจัดเรียงตัว

ช่องว่างในดิน : โดยทั่วไปช่องว่างแบบท่อ กว้างประมาณ 100 ไมครอน และพบช่องว่างที่ไม่ต่อเนื่อง ยังพบว่าช่องว่างเหล่านี้มีการจัดเรียงตัวขนานไปในทิศทางเดียวกัน พบช่องว่างทั้งหมด 5%

ตัวอย่างที่ 2



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 15:85 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 15% ต่อแร่เนื้อละเอียด 85% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : ส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดเม็ดทรายขนาดกลางไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อหยาบ และพบขนาดทรายแป้ง ไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อละเอียด ขอบของแร่โดยทั่วไปแหลมคม และยังพบแร่เซอร์ริไซต์ แร่มีสโคไวต์ และแร่ควอตซ์ที่มีหลายผลึกพร้อมด้วย ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบไม่ดีนัก


แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผาที่มีสีน้ำตาลแดง เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแป้งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดกระจายปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : พบเศษซากเส้นใยพืชที่เป็นอินทรีย์วัตถุจำนวนเล็กน้อย (humified plant tissue residues).

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบเส้นไม่ต่อเนื่อง

ช่องว่างในดิน : โดยทั่วไปช่องว่างแบบท่อ และช่องว่างแบบโพรงขนาดใหญ่ก็เล็กน้อย พบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 2%

ตัวอย่างที่ 3



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 20:80 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 20% ต่อแร่เนื้อละเอียด 80% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : ส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดทรายแป้งไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง และยังพบแร่เฟลด์สปาร์ เศษแร่ควอตซ์ที่แตกหัก และพบเศษเซิร์ตร่วมด้วยอีกเล็กน้อย ขอบของแร่แหลมคม และยังพบแร่ไบโอไทต์ที่กำลังสลายตัวสูงอีกเล็กน้อย ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบไม่ดินัก


แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผาที่มีสีน้ำตาลเทาไปจนถึงสีน้ำตาล เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแป้งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดกระจายปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : พบเศษซากเส้นใยพืชที่เป็นอินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุที่เป็นจุดกระจายโดยทั่วไปในเนื้อดิน

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบขนานไปในทิศทางเดียวกันและที่ผิวภาชนะหนาประมาณ 100 ไมครอน พบว่ามองไม่เห็นการจัดเรียงตัว

ช่องว่างในดิน : โดยทั่วไปช่องว่างแบบท่อ และช่องว่างแบบแตกรานแบบสั้นๆ ซึ่งช่องว่างเหล่านี้มีการจัดเรียงตัวขนานไปในทิศทางเดียวกัน และพบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 2% ของพื้นที่แผ่นตัดบาง

ตัวอย่างที่ 4



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 25:75 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 25% ต่อแร่เนื้อละเอียด 75% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : ส่วนใหญ่แร่เด่นคือ แร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดทรายเนื้อละเอียดไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อหยาบ ขอบของแร่แหลมคม และยังพบเศษแร่ไมกาประเภทมีสโคไรต์และไบโอไทต์ ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบปานกลาง


แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผาที่มีสีน้ำตาลแดง เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแป้งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดกระจายปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : พบซากเส้นใยพืชที่เป็นอินทรีย์วัตถุเล็กน้อย

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกขิด ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบเป็นเส้นต่อเนื่อง

ช่องว่างในดิน : พบช่องว่างแบบโพรงจำนวนเล็กน้อย พบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 2% ของพื้นที่แผ่นตัดบาง

ตัวอย่างที่ 5



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 10:90 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 10% ต่อแร่เนื้อละเอียด 90% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : แร่เด่นคือ แร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดทรายแบ่งไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ขอบของแร่แหลมคม และยังพบแร่เซอร์ริไซต์และแร่เฟลด์สปาร์อีกเล็กน้อย ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบไม่ดีนัก

แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผาที่มีสีเทาเหลืองอ่อน เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแบ่งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินล่วนๆ ปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : พบอินทรีย์วัตถุที่เป็นแบบจุดเล็กน้อยและอินทรีย์วัตถุแบบสารอสัณฐานเนื้อละเอียดร่วมด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบเส้นไม่ต่อเนื่อง

ช่องว่างในดิน : พบช่องว่างแบบโพรงจำนวนเล็กน้อย พบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 2% ของพื้นที่แผ่นตัดบาง

ตัวอย่างที่ 6



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 5:95 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 5% ต่อแร่เนื้อละเอียด 95% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : แร่เด่นคือแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดตั้งแต่เม็ดทรายเนื้อละเอียดไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อหยาบ ขอบของแร่แหลมคม และยังพบแร่ไมกาอีกเล็กน้อย ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบปานกลาง


แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผาที่มีสีน้ำตาลแดง เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแป้งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดกระจาย ปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : พบเศษซากเส้นใยพืชที่เป็นอินทรีย์วัตถุเล็กน้อย และอินทรีย์วัตถุแบบจุด

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบเส้นต่อเนื่อง

ช่องว่างในดิน : พบช่องว่างแบบโพรง และช่องว่างแบบท่ออีกเล็กน้อย พบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 2% ของพื้นที่แผ่นตัดบาง

ตัวอย่างที่ 7



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 10:90 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 10% ต่อแร่เนื้อละเอียด 90% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : แร่เด่นคือแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดทรายแบ่งไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อหยาบ ขอบของแร่แหลมคม และยังพบแร่ไมกา แร่ควอตซ์ที่มีหลายผลึกอีกเล็กน้อย และยังพบเศษหินแกรนิต ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบไม่ดีนัก


แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผาที่มีสีน้ำตาลเหลือง เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแบ่งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดกระจาย ปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : ไม่พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบเส้นไม่ต่อเนื่อง

ช่องว่างในดิน : พบช่องว่างแบบโพรงและช่องว่างที่มีรูปร่างไม่แน่นอนอีกเล็กน้อย พบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 5% ของพื้นที่แผ่นตัดบาง

ตัวอย่างที่ 8



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 20:80 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 20% ต่อแร่เนื้อละเอียด 80% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : พบแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดทรายแป้งไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลางพบเป็นลักษณะเด่น และยังพบเม็ดทรายเนื้อหยาบมากร่วมด้วยอีกเล็กน้อย ขอบของแร่แหลมคมไปจนถึงค่อนข้างกลมมน ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบไม่ดีนัก และยังพบแร่เฟลด์สปาร์อีกเล็กน้อย


แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผามีสีเทา เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแป้งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดๆ ปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : โดยทั่วไปพบอินทรีย์วัตถุที่เป็นสารออสซิลฐานเนื้อละเอียด และยังพบแบบจุดกระจายและอินทรีย์วัตถุที่มีอนุภาคขนาดเท่าสารแขวนลอย

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบเส้นไม่ต่อเนื่องแบบจางๆ ไปจนถึงมองไม่เห็นการจัดเรียงตัว

ช่องว่างในดิน : โดยทั่วไปพบช่องว่างแบบแตกรานแบบสั้นๆ และช่องว่างแบบโพรง พบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 5%

ตัวอย่างที่ 9



XPL Magnification 10x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 15:85 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 15% ต่อแร่เนื้อละเอียด 85% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : ส่วนใหญ่พบแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดทรายแบ่งไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ขอบของแร่แหลมคม และยังพบแร่เซอร์ริไซต์ แร่ไมกา เศษหินแกรนิตที่แตกหักอีกเล็กน้อย ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบปานกลาง


แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผามีสีเทาเหลือง เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแบ่งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดๆ ปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : โดยทั่วไปพบอินทรีย์วัตถุที่เป็นสารอัสสัมฐานเนื้อละเอียดกระจายอยู่ โดยทั่วไปในเนื้อดินไปจนถึงอินทรีย์วัตถุแบบจุด และยังพบอินทรีย์วัตถุแบบสารอัสสัมฐานเนื้อละเอียดร่วมด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบเส้นไม่ต่อเนื่อง

ช่องว่างในดิน : ส่วนใหญ่พบช่องว่างแบบท่อที่มีการจัดเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน พบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 5% ของพื้นที่แผ่นตัดบาง

ตัวอย่างที่ 10



XPL Magnification 0.75x



PPL Magnification 0.75x

คำบรรยาย

อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด คือ 20:80 เป็นองค์ประกอบแร่เนื้อหยาบ 20% ต่อแร่เนื้อละเอียด 80% โดยพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นตัดบาง

องค์ประกอบแร่พื้นฐานประกอบด้วย อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบ และแร่เนื้อละเอียด โดยใช้จุดแบ่งที่ขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้

แร่เนื้อหยาบ : แร่เด่นคือแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว ที่มีอนุภาคขนาดทรายแบ่งไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง และยังพบเม็ดทรายเนื้อหยาบ ขอบของแร่แหลมคม พบแร่เซอร์ริไซด์และแร่ไมกาเล็กน้อย และพบแร่เฟลด์สปาร์อีกเล็กน้อย ส่วนการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อหยาบไม่ดีนัก

แร่เนื้อละเอียด : ภาชนะดินเผามีสีเหลืองอ่อน เป็นอนุภาคขนาดเท่าแร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแบ่งเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเป็นจุดกระจายปรากฏอยู่ภายใต้ภาวะแสงปกติ

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : โดยทั่วไปพบเศษซากเส้นใยพืชที่เป็นอินทรีย์วัตถุเล็กน้อยและอินทรีย์วัตถุที่เป็นจุดกระจาย

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด : มีลักษณะเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด ส่วนลักษณะการจัดเรียงของแร่เนื้อละเอียดนั้นเป็นแบบเส้นไม่ต่อเนื่อง

ช่องว่างในดิน : ส่วนใหญ่พบช่องว่างน้อยมาก โดยเป็นช่องว่างแบบโพรง พบช่องว่างทั้งหมดประมาณ 2% ของพื้นที่แผ่นตัดบาง

ผลการวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลปารรณนาแบบภาพรวม

จากการวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านดี ตำบลบราไหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีศิลปารรณนาแบบรายชิ้นจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวอย่างผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปเป็นการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทำความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงลึก อันจะสะท้อนถึงเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผา ในสมัยโบราณ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะนำมาแปลความตามลำดับ ข้อมูลของผลการศึกษาทางศิลปารรณนา 5 ผลการวิเคราะห์ ดังนี้¹³

1. **ผลวิเคราะห์เนื้อดินตามอัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด** จากการตรวจสอบสไลด์แผ่นบาง จะทำให้ทราบถึงอัตรา/สัดส่วน/จำนวนปริมาณของแร่ขนาดต่างๆ (แร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด) ตลอดจนสามารถจำแนกประเภทของแร่และเนื้อดินได้เป็นอย่างดีในแง่ของแหล่งดินวัตถุดิบ และส่วนผสมปะปนต่างๆ ในการผลิตภาชนะดินเผา

2. **ผลวิเคราะห์ส่วนผสม** จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ส่วนผสมได้อย่างชัดเจน จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ทำให้ผลวิเคราะห์ส่วนผสมของตัวอย่างสไลด์แผ่นบางนี้แสดงหลักฐานส่วนผสมได้ชัดเจนในระดับเชิงลึกได้เป็นอย่างดี

3. **ผลวิเคราะห์สี** การวิเคราะห์สีนี้ต้องใช้แสงปกติจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง เพื่อให้เห็นสีที่แท้จริงของเนื้อภาชนะดินเผาที่ปรากฏ ซึ่งสีของภาชนะนี้จะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสีที่แท้จริงของวัตถุดิบ อาทิ สีที่เกิดจากดิน เกิดจากแร่ธาตุหรือเกิดจากส่วนผสม รวมไปถึงสีที่เกิดจากการตกแต่งผิวภาชนะในแบบต่างๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4. **ผลวิเคราะห์ลักษณะช่องว่างในดิน** จากการวิเคราะห์เชิงลึกถึงลักษณะของช่องว่างที่พบในตัวอย่างจะทำให้ทราบถึงคุณสมบัติหรือประเภทของเนื้อภาชนะดินเผาได้ และสามารถสันนิษฐานถึงอุณหภูมิการเผาและเทคโนโลยีในการเผาในสมัยโบราณได้

5. **ผลวิเคราะห์ตามความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียดและลักษณะการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อละเอียด** ในส่วนนี้ผลวิเคราะห์ที่ได้ สามารถสันนิษฐานถึงรูปแบบวิธีการขึ้นรูปของภาชนะ เช่น การขึ้นรูปด้วยมืออย่างอิสระหรือการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ฯลฯ

¹³ ดวงกมล อัครวาศ. ศิลปารรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี., 337-338.

เมื่อตรวจสอบองค์ประกอบเชิงลึกในระดับจุลศีลฐานตามลำดับ 5 ข้อข้างต้นแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงได้จัดทำตารางอธิบายประกอบผลการวิเคราะห์รายตัวอย่าง ทั้งนี้เป็นส่วนของการประมวลและทำความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตของกลุ่มภาชนะ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาแบบภาพรวม

1 ผลวิเคราะห์เนื้อดินตามอัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด

จากการศึกษาอัตราส่วนระหว่างแร่เนื้อหยาบ (แร่) และแร่เนื้อละเอียด (ดิน) สามารถจำแนกตัวอย่างทั้ง 10 ตัวอย่าง ได้ตามลำดับ (ตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบแร่ธาตุพื้นฐานของตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีศิลาวรรณนา) ดังนี้

1. อัตราส่วน 5:95 ได้แก่ ตัวอย่างที่ 6	จำนวน 1 ตัวอย่าง
2. อัตราส่วน 10:90 ได้แก่ ตัวอย่างที่ 5 และ 7	จำนวน 2 ตัวอย่าง
3. อัตราส่วน 15:85 ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1, 2 และ 9	จำนวน 3 ตัวอย่าง
4. อัตราส่วน 20:80 ได้แก่ ตัวอย่างที่ 3, 8 และ 10	จำนวน 3 ตัวอย่าง
5. อัตราส่วน 25:75 ได้แก่ ตัวอย่างที่ 4	จำนวน 1 ตัวอย่าง

ผลวิเคราะห์อัตราส่วนผสมระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 พบว่ามีอัตราส่วนแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ซึ่งจากอัตราส่วนทั้งหมดนี้ พบว่ามีความแตกต่างกัน ในส่วนของอัตราส่วนแร่เนื้อหยาบ คือ กลุ่มที่ต่ำที่สุดคือร้อยละ 5 และกลุ่มที่มีค่าสูงร้อยละ 25% ซึ่งอัตราส่วนที่ต่างกันของแร่เนื้อหยาบของกลุ่มภาชนะดินเผาเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี อาทิ เนื้อดินวัตถุดิบ ส่วนผสม สูตร หรือแม้แต่กรรมวิธีการผลิต นอกจากนี้ยังเกิดจากรูปแบบและหน้าที่ของการใช้งาน (Form and Function) จึงทำให้มีเนื้อดินและส่วนผสมแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะต้องประมวลผลกับข้อมูลส่วนอื่นๆ ต่อไป

1.1 ผลวิเคราะห์เนื้อดินตามองค์ประกอบของแร่เนื้อหยาบ

ผลวิเคราะห์สัดส่วนขององค์ประกอบของแร่หลัก จากหลักฐานดังกล่าวสามารถนำมาเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์เชิงลึกพบว่า ทั้ง 10 ตัวอย่างปรากฏแร่หลักที่เด่นชัดในตัวอย่าง คือ **แร่ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว** ซึ่งด้านคุณลักษณะและคุณสมบัติของ แร่ควอตซ์ (quartz, SiO₂) พบว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของหินตะกอนประเภทหินทราย หรือหินแปรประเภทหินควอตซ์ไซต์ และหินไนส์ ในหินอัคนีจะพบมาก ในหินประเภทแกรนิตและไรโอไลต์ ในดินแร่ควอตซ์เป็นองค์ประกอบหลักของอนุภาคดินขนาดทรายและขนาดทรายแป้ง มีความแข็งมาตรฐาน 7 ไม่มีรอยแตกตามธรรมชาติทนต่อการสลายตัว รูปร่างของอนุภาคเป็นเหลี่ยมหรือกลมมน เป็นตัวบ่งชี้สภาพและประเภทของการเกิดดินได้ โดยสังเกตลักษณะของขอบแร่ควอตซ์ ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับทิศทางการพัดพา (erosion) การกลิ้งจะถูกขัดฝนมาด้วยระยะทางที่ไกลจากแหล่งต้นกำเนิด

(parent material) เกิดจากกระบวนการพัดพาและตกตะกอนทับถมไปในที่ต่างๆ เช่น น้ำเป็นตัวนำพาให้ไกลจากต้นกำเนิด เป็นต้น¹⁴


เมื่อตรวจสอบกับขนาดอนุภาคของกลุ่มแร่หลักทั้ง 5 กลุ่มข้างต้นนี้ พบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก คือ พบตั้งแต่ทรายแป้ง เม็ดทรายเนื้อละเอียด เม็ดทรายขนาดกลาง ไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อหยาบ-หยาบมาก ประปนกันในแต่ละตัวอย่าง (ตารางที่ 1 และ 2 ประกอบการอธิบายขนาดอนุภาค และภาคผนวก ข ภาพแสดงลักษณะของเนื้อดิน, ลักษณะของขอบแร่ และปริมาณของแร่เนื้อหยาบ) ขนาดและขอบมุมของแร่เหล่านี้เป็นสิ่งบ่งชี้ ลักษณะของการกรอกรั้ง การคัดกรอง พัดพาผ่านการขัดฝนตามระยะทางและระยะเวลาของการตกตะกอนที่สัมพันธ์กับตัวแร่หลัก ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 3,5,8,9 และ 10 มีขนาดอนุภาคเหมือนกันคือขนาดเท่าเม็ดทรายแป้งไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ส่วนขอบของแร่ที่พบมีลักษณะแหลมคมเป็นส่วนใหญ่ คือ ตัวอย่างที่ 2,3,4,5,6,7,9 และ 10 ส่วนตัวอย่างที่ 1 และ 8 พบว่าขอบของแร่มีความแหลมคมไปจนถึงกลมมน ซึ่งอนุภาคเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นกลุ่มหินตะกอนของวัตถุต้นกำเนิดดินได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากแร่หลักที่เป็นแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยวที่บ่งชี้ถึงกลุ่มหินตะกอน ผลวิเคราะห์ยังปรากฏแร่ปะปนประเภทอื่นๆ อันเป็นองค์ประกอบส่วนน้อยที่ปรากฏหลักฐานที่อาจสอดคล้องกับหินแกรนิต (ที่ปรากฏในกลุ่มหินอัคนี) โดยพบเศษแร่ควอตซ์ (ตัวอย่างที่ 3) แร่ควอตซ์ที่มีหลายผลึก (ตัวอย่างที่ 2 และ 7) เศษหินแกรนิต (ตัวอย่างที่ 7 และ 9) เศษเชิร์ท (ตัวอย่างที่ 3) แร่เฟลด์สปาร์ (ตัวอย่างที่ 1,3,5,8 และ 10) แร่มีสโคไวต์ (ตัวอย่างที่ 2 และ 4) และแร่เซอร์ไรต์ (ตัวอย่างที่ 2,5,9 และ 10) นอกจากนี้ยังพบแร่ที่ปรากฏในเนื้อดินคือ แร่ไมกา (ตัวอย่างที่ 5,6,7,9, และ 10) และแร่ไบโอไทต์ที่มีการสลายตัวสูง (ตัวอย่างที่ 3 และ 4) ซึ่งแร่ทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นแร่ที่กำลังสลายตัวกลายเป็นเนื้อดิน จากการพบกลุ่มแร่ปะปนประเภทต่างๆ นี้ อาจสะท้อนทางอ้อมถึงแหล่งดินวัตถุดิบได้ว่ามีสภาพผุพังมาจากแหล่งต้นกำเนิดของหินประเภทอัคนี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงต้องตรวจสอบกับแหล่งดินในพื้นที่แหล่งเตาบ้านดี ตำบลบราไหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย


จากข้อมูลรายงานการสำรวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่

¹⁴ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. **ปฐพีวิทยาเบื้องต้น**. พิมพ์ครั้งที่ 9. (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 10. และ ราชบัณฑิตยสถาน. **พจนานุกรมศัพท์ทางธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน**. (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), 248.


ภาพแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยว




ตัวอย่างที่ 1 XPL Magnification 10x



ตัวอย่างที่ 3 XPL Magnification 10x



ตัวอย่างที่ 5 XPL Magnification 10x



ตัวอย่างที่ 10 XPL Magnification 10x


486 รายงานการสำรวจดิน จังหวัดปัตตานี¹⁵ พบว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาทั่วไปของจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยหินหลายชนิด อาทิ หินตะกอนและหินอัคนี ส่วนธรณีสัณฐานและวัตถุต้นกำเนิดดินของจังหวัดปัตตานีนั้นมี 3 ประเภท คือ 1) ที่ราบชายฝั่งทะเล (Coastal Plain) พบประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่จังหวัด 2) ที่ราบดินตะกอนลุ่มน้ำ (Alluvial Plain) และ 3) สภาพพื้นที่แบบเพี้ยสมอนท์ (Piedmont Surface) เป็นพื้นที่ที่ลาดออกไปจากเชิงเขาซึ่งจะค่อยๆ ลาดชัน นอกจากพื้นที่ทั้ง 3 ประเภท ยังพบบริเวณที่เป็นภูเขาหรือเทือกเขาที่มีความลาดชันของพื้นที่มากกว่า 35% ซึ่งเป็นเทือกเขาของหินแกรนิต สูงจากระดับน้ำทะเล 775 เมตร โดยทอดยาวลงไปทางใต้ในเขตจังหวัดนราธิวาส

¹⁵ กองสำรวจและจำแนกดิน. ฉบับที่ 486 รายงานการสำรวจดิน จังหวัดปัตตานี. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2536), 8-14.


กลุ่มเศษแร่ปะปน




แร่มีสโคไวต์ ตัวอย่างที่ 2 XPL Magnification 10x




แร่ควอตซ์ที่มีหลายผลึก ตัวอย่างที่ 2 XPL Magnification 10x




แร่ไบโอไทต์ที่กำลังสลายตัวเป็นดิน ตัวอย่างที่ 3 XPL Magnification 10x



แร่เฟลด์สปาร์ ตัวอย่างที่ 3 XPL Magnification 10x



เศษหินแกรนิตที่แตกหัก (กระจายทั่วไป) ตัวอย่างที่ 9 XPL Magnification 10x



แร่ไมกา ตัวอย่างที่ 10 XPL Magnification 10x

ทั้งนี้หลักฐานผลวิเคราะห์ดังกล่าวของพื้นที่ประกอบกับกลุ่มแร่หลักและแร่ปะปนที่พบทั้ง 10 ตัวอย่างนั้นพบว่ามีลักษณะสัมพันธ์กันกับพื้นที่ทางธรณีฐานและวัตถุต้นกำเนิดดินของจังหวัดปัตตานี จึงอาจสันนิษฐานต่อไปได้ว่า แหล่งดินวัตถุดินน่าจะเป็แหล่งดินที่มีลักษณะของทั้งหินตะกอนและหินอัคนีสอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดและจากสัดส่วนของแร่หลักและแร่ปะปนรวมทั้งเนื้อดินแสดงลักษณะของแหล่งดินที่ได้จากบริเวณที่ราบลุ่ม (Secondary Clay หรือ Sedimentary Clay) หรือเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล เนื่องจากลักษณะสัดส่วนของแร่หลักที่พบส่วนใหญ่ตั้งแต่ 10-20% และยังพบลักษณะอนุภาคของแร่ว่ามีตั้งแต่ทรายแป้งไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ในหลายตัวอย่าง นอกจากนี้พบว่า การพบแร่ไมกา และแร่ไบโอไทต์ที่กำลังสลายตัวนั้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแร่สู่เนื้อดิน ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ราบลุ่มด้วยเช่นเดียวกัน ตลอดทั้งปริมาณสัดส่วนเนื้อดินมีจำนวนมากกว่าปริมาณแร่ รวมทั้งมีความละเอียดอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ผลวิเคราะห์อาจแสดงถึงหลักฐานบางประการที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตาเปล่าคือ ขั้นตอนการผลิตภาชนะดินเผา คือ การคัดแยก ร่อน กรองดิน หรือการแช่หมักดินจนเนื้อดินกับองค์ประกอบแร่ต่างๆ เข้ากันได้เป็นอย่างดีที่อันเกิดจากกระบวนการของการผลิต ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์พบระดับการขีดขนาดของแร่เนื้อหยาบพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีการขีดขนาดไม่ดี คือ ตัวอย่างที่ 1,2,3,5,7,8 และ 10 และพบการขีดขนาดของแร่เนื้อหยาบบานกลาง ได้แก่ตัวอย่างที่ 4,6 และ 9 เพราะหากการขีดขนาดของแร่เนื้อหยาบดีจะแสดงคุณลักษณะของเนื้อดินที่เป็นดินตามธรรมชาติ จากลักษณะดังกล่าวนี้ อาจแสดงถึงขั้นตอนการผลิตภาชนะที่มีการคัดแยก ร่อน กรองดิน หรือการแช่หมักดินจนเนื้อดินกับองค์ประกอบแร่ต่างๆ เข้ากันได้เป็นอย่างดี ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอาจใช้เวลานานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ เพื่อเตรียมดินให้เป็นวัตถุดินในการผลิตให้มีความละเอียด ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของการขีดขนาดของแร่เนื้อหยาบที่พบจากเนื้อดินตามธรรมชาติ

1.2 ผลวิเคราะห์เนื้อดินตามองค์ประกอบของแร่เนื้อละเอียด

องค์ประกอบของแร่เนื้อละเอียดของกลุ่มภาชนะดินเผา ทั้ง 10 ตัวอย่างนี้ ส่วนใหญ่มีลักษณะเนื้อดินเป็น แร่ดินเหนียวไปจนถึงทรายแป้งเนื้อละเอียด (ดูภาคผนวก ข ภาพแสดงลักษณะของเนื้อดิน, ลักษณะของขอบแร่ และปริมาณของแร่เนื้อหยาบ) ส่วนลักษณะของแร่เนื้อละเอียดเหล่านี้ พบว่ามีการจัดเรียงตัว 3 ลักษณะ คือ

1. แบบจุดกระจาย พบมากที่สุด ในตัวอย่างที่ 1,2,3,4,6,7 และ 10
2. แบบจุด พบในตัวอย่างที่ 8 และ 9
3. แบบดินล้วนๆ พบในตัวอย่างที่ 5

จากผลการวิเคราะห์ลักษณะของแร่เนื้อละเอียดในด้านการจัดเรียงตัว พบว่ามีหลายลักษณะ พบว่า มีผลมาจากองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเนื้อดินตามธรรมชาติ ที่ส่งผลให้ดินมีลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบจุดกระจาย แบบจุดและแบบดินล้นๆ นั้น อาจเกิดจากสาเหตุหลักส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอินทรีย์วัตถุที่ปะปนอยู่ในเนื้อดินตามธรรมชาติ อาทิ อินทรีย์วัตถุประเภทสารอัสฐานเนื้อละเอียด อินทรีย์วัตถุแบบจุดและจุดกระจาย อินทรีย์วัตถุที่มีอนุภาคเท่าสารแขวนลอยและอินทรีย์วัตถุจำพวกเศษซากเส้นใยพืชที่ปรากฏว่ามี การปะปนในเนื้อดินของกลุ่มตัวอย่างอย่างชัดเจนส่งผลให้เนื้อดินเกิดเป็นมลทินขึ้น และยังสอดคล้องกับแหล่ง ดินวัตถุคิที่เป็นเนื้อดินบริเวณที่ราบลุ่มที่มีอินทรีย์วัตถุปะปนอยู่ในดิน


2. ผลวิเคราะห์ส่วนผสม

จากการวิเคราะห์ส่วนผสมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด **ไม่ปรากฏพบส่วนผสม** เนื้อดินวัตถุคิแสดง คุณลักษณะของเนื้อดินธรรมชาติเพียงอย่างเดียว โดยไม่พบว่ามี การเติมส่วนผสมใดในเนื้อดิน นอกจากนี้ พบว่าแบ่งเนื้อดินได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มเนื้อดินที่มีอินทรีย์วัตถุปะปน อันเป็นไปตามธรรมชาติของเนื้อดิน มักพบในชั้นดินบน ระหว่างความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตรจากผิวดินบน ได้แก่ 1,2,3,4,5,6,8,9 และ 10 จำนวน 9 ตัวอย่าง


2) กลุ่มเนื้อดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุปะปน ได้แก่ ตัวอย่างที่ 7 ตัวอย่าง

ทั้งนี้การพบหลักฐานด้านอินทรีย์วัตถุที่ปะปนในเนื้อดินของตัวอย่างสามารถแสดงถึงแหล่งวัตถุคิ หรือดินที่นำมาใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะใช้เนื้อดินเหนียวจากธรรมชาติแบบเดียวกันก็ตาม



สารอัสฐานเนื้อละเอียด (จุดสีดำ) ตัวอย่างที่ 1

PPL Magnification 10x



เนื้อดินธรรมชาติไม่มีอินทรีย์วัตถุ ตัวอย่างที่ 7

PPL Magnification 10x


3. ผลวิเคราะห์สี

หากดูด้วยตาเปล่าด้านสีของภาชนะอาจไม่สามารถจำแนกได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงระดับจุลทรรศน์ โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงร่วมกับแสงปกติ (Plain light) สามารถสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของสีที่ผิวจากทั้งหมด 10 ตัวอย่าง สีแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1) สีเดียวกันทั้งชิ้น เป็นกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุด ได้แก่ สีน้ำตาล (ตัวอย่างที่ 1) สีน้ำตาลแดง (ตัวอย่างที่ 2,4, และ 6) สีน้ำตาลเหลือง (ตัวอย่างที่ 7) สีเทา (ตัวอย่างที่ 8) สีเทาเหลืองอ่อน (ตัวอย่างที่ 5 และ 10) และสีเทาเหลือง (ตัวอย่างที่ 9)

2) สีแตกต่างกันแบ่งเป็นชั้นผิวด้านนอกและด้านใน โดยชั้นสีหรือความแตกต่างของเนื้อตัวอย่างสามารถแยกแยะได้ชัดเจนและสามารถวัด (ไมครอน) ของชั้นสีได้จากการวิเคราะห์สีของภาชนะ พบว่ามีสีน้ำตาลเทาไปจนถึงสีน้ำตาล เฉพาะตัวอย่างที่ 3 เท่านั้น

จากผลการวิเคราะห์สีของภาชนะเป็นเช่นนี้อาจมีหลายสาเหตุ ได้แก่ เนื้อดิน ส่วนผสม ขนาดความหนาบางของภาชนะ รวมทั้งอุณหภูมิการเผา โดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า น่าจะมาจากสาเหตุของอุณหภูมิการเผาที่ทำให้เนื้อดินสุกทั่วทั้งชิ้นผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ภาชนะทั้ง 9 ตัวอย่าง มีสีเดียวกันหมดทั่วถึงกันทั้งชิ้น ส่วนอีกภาชนะตัวอย่างที่ 3 พบว่าสีของภาชนะแบ่งเป็นชั้นสีไม่สุกเป็นเนื้อดินเดียวกัน นอกจากนี้ขนาดและความหนาบางของภาชนะอาจเป็นอีกปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ภาชนะมีสีเดียวกันทั้งชิ้นหรือสีแตกต่างกัน ซึ่งความหนาของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้พบว่า มีความหนาตั้งแต่ 0.5-0.9 เซนติเมตร โดยส่วนใหญ่ภาชนะมีความหนาประมาณ 0.7 เซนติเมตร ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1,2,4 และ 9 จากความหนาของภาชนะพบว่าอุณหภูมิจากการเผาน่าจะทำให้ภาชนะสุกทั่วได้ตลอดทั้งชิ้นเพราะไม่หนามาก แต่ปรากฏว่าตัวอย่างที่ 3 หนาเพียง 0.6 เซนติเมตรแต่เกิดชั้นสี 2 ชั้น ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้จากการเผาภาชนะ ที่หากมีการวางภาชนะซ้อนทับกันในขณะเผา หรือ ตำแหน่งการวางภาชนะที่ทำให้ความร้อนแผ่เข้ามาที่ผิวภาชนะแตกต่างไปจากกลุ่มหลักที่พบว่าเผาสุกทั่วตลอดทั้งชิ้น ซึ่งพบเพียงตัวอย่างเดียว ฉะนั้นสีของภาชนะที่แสดงถึงอุณหภูมิการเผาสอดคล้องกับภาชนะที่พบว่ามีอาการผาด้วยเตา/แหล่งเตาเผาภาชนะที่มีการเผาภาชนะที่ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและน่าที่จะควบคุมอุณหภูมิการเผาภาชนะให้สุกได้อย่างทั่วถึง



เนื้อดินเผาสุกเป็นสีเดียวทั้งชิ้น (สีน้ำตาลแดง)
ตัวอย่างที่ 4 PPL Magnification 10x



สีเนื้อดินแยกเป็นชั้นๆ
ตัวอย่างที่ 3 PPL Magnification 0.75x

4. การวิเคราะห์ลักษณะช่องว่างในดิน

ปริมาณช่องว่างในดินของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสัมพันธ์กับแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด รวมทั้งอุณหภูมิการเผา โดยปรากฏช่องว่างจำนวนน้อยมาก ได้แก่


- 1) จำนวน 2% ได้แก่ ตัวอย่างที่ 2,3,4,5 และ 10
- 2) จำนวน 5% ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1,6,7,8 และ 9

ลักษณะของช่องว่างในดินที่พบในกลุ่มตัวอย่างนี้ พบว่ามีช่องว่างค่อนข้างน้อยมากระหว่าง 2-5% ทั้งนี้อาจเกิดจากขั้นตอนการผลิต ความบางของภาชนะ ตลอดจนคุณภาพในการเผา และอุณหภูมิความร้อนในการเผาที่ทำให้ภาชนะมีความพรุนตัวต่ำ และยังสามารถจำแนกลักษณะของช่องว่างที่พบในดินได้จากการส่องกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ซึ่งช่องว่างเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี ได้แก่


1) ช่องว่างเกิดตามธรรมชาติในเนื้อดิน ได้แก่ ช่องว่างที่มีลักษณะเป็นโพรง (ตัวอย่างที่ 4,5,6,7,8 และ 10) ช่องว่างที่มีลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ (ตัวอย่างที่ 2) ช่องว่างแบบท่อ (ตัวอย่างที่ 1,2,3,6 และ 9) และช่องว่างที่ไม่ต่อเนื่อง (ตัวอย่างที่ 1) ทั้งนี้ อาจเกิดจากการกระทำของสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในดินเป็นตัวกระทำ หรือเป็นผลมาจากฟองอากาศ (bubble) ที่อยู่ในเนื้อดินตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนฟองอากาศจะขยายตัวและดันผนังช่องว่างออก โดยมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น

2) ช่องว่างที่เกิดจากกรรมวิธีในการผลิต ช่องว่างในลักษณะนี้ มีลักษณะเป็นช่องว่างแบบแตกรานสั้นๆ (ตัวอย่างที่ 3 และ 8) ซึ่งช่องว่างในลักษณะดังกล่าวเกิดจากลักษณะการหดตัวของเนื้อดินในขณะได้รับความร้อนจากการเผาภาชนะ จึงเกิดเป็นช่องว่างแยกกระหว่างแร่และเนื้อดินหรือกลายเป็นช่องว่างแบบแตกรานเนื่องจากภาชนะเมื่อถูกเผา หรือได้รับความร้อนทำให้น้ำในดินระเหยออกไป ส่งผลให้ดินเกิดช่องว่างและมี

ลักษณะแบบแตกรานและเรียงตัวขนานไปในทิศทางเดียวกัน ดังเช่นตัวอย่างที่ 1,3 และ 9 ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะสัมพันธ์กับองค์ประกอบของเนื้อดิน และการขึ้นรูปภาชนะที่ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวกันไปในทางเดียวกัน ทำให้เมื่อเวลาได้รับความร้อน ส่งผลให้น้ำระเหยออก และเกิดเป็นช่องว่างแทนที่ ซึ่งทำให้มีลักษณะช่องว่างที่ขนานตัวกันไปในเนื้อดิน



ช่องว่างแบบท่อ กว้างประมาณ 100 ไมครอน
ตัวอย่างที่ 1 PPL Magnification 10x



ช่องว่างแบบโพรงและช่องว่างแบบแตกรานสั้น ๆ
ตัวอย่างที่ 8 PPL Magnification 0.75x

ฉะนั้นช่องว่างทั้งจากธรรมชาติและช่องว่างที่เกิดในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา นั้น อาจพบร่วมกันได้ ฉะนั้นรูปแบบช่องว่างในดินส่วนใหญ่ ที่มีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติดั้งเดิมก่อนการนำดินมาผลิตเป็นชิ้นงาน และอาจเกิดจากขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม หรือการเผาภาชนะ ก็อาจทำให้เกิดเป็นช่องว่างลักษณะต่างๆ ได้เช่นกัน จากลักษณะของช่องว่างในดินที่ปรากฏสะท้อนถึงลักษณะการเกิดได้ถึง 3 ลักษณะคือ 1) เกิดโดยธรรมชาติ 2) เกิดจากการกระทำของมนุษย์ หรือ 3) เกิดร่วมกันระหว่างธรรมชาติและ การกระทำของมนุษย์ นอกจากนี้ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับช่องว่างในดินที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการเผา พบว่า เนื้อดินจะบีบและอัดกัน เนื้อดินเหนียวทำให้เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นรอยแตกหรือเกิดช่องว่างในดิน เรียกได้ว่าเป็นการหดตัวของดิน โดยถ้าดินมีความเหนียวมาก เนื้อดินมักจะลื่นมือและละเอียด ซึ่งดินที่มีความเหนียว จะมีการหดตัวสูง¹⁶ นอกจากนี้ อาจเกิดจากการผลิตที่เนื้อดินที่ยังไม่แห้งสนิทและนำไปเผา (แห้งสลับเปียก) ก็ จะทำให้เกิดการแตกรานกลายเป็นช่องว่างในเนื้อภาชนะขึ้น การหดตัวของเนื้อดินเท่าๆ กับปริมาตรของน้ำที่ สูญเสียไปในช่วงของการระเหยออกจากเนื้อภาชนะ ยิ่งดินมีความชื้นเท่าไร การหดตัวก็จะมีมากเท่านั้น น้ำจะ

¹⁶ ทวี พรหมพฤกษ์. เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น. (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2523), 52,57.

ถูกจับเอาไว้ด้วยโมเลกุลของดินเหนียวที่มีความเหนียว การหลีกเลี่ยงเนื้อดินที่มีความเหนียวมากๆ จะช่วยลดปัญหาการแตกร้าวได้ดี¹⁷

นอกจากนี้การเติม หรือผสมวัสดุติบบางอย่างลงในเนื้อดิน เพื่อช่วยลดความเหนียวและการหดตัวของโครงสร้างในเนื้อดิน จากการศึกษาเปรียบเทียบกับการผลิตภาชนะดินเผาในปัจจุบันพบว่า มีการใช้ควอตซ์เป็นวัสดุติบเพราะมีคุณสมบัติที่ทำหน้าที่เหมือนโครงกระดูกของภาชนะดินเผา ส่วนเนื้อดินทำหน้าที่เสมือนเป็นเนื้อและส่วนอื่นๆ ของภาชนะดินเผา ทั้งนี้เพราะควอตซ์ ช่วยทำให้ภาชนะแข็งแรงไม่โค้งงอ และยังช่วยการขยายตัวก่อนและหลังเผาของภาชนะลดน้อยลง¹⁸ ซึ่งสอดคล้องกับภาชนะดินเผาในกลุ่มตัวอย่าง ที่พบว่ามีจำนวนของแร่ควอตซ์เม็ดเดี่ยวจำนวนมากและชัดเจนตั้งแต่ 5-25%

5. การวิเคราะห์ตามความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียดและลักษณะการจัดเรียงตัวของแร่เนื้อละเอียด

ลักษณะเนื้อดินที่มีความแตกต่างกันนั้น พบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียด ดังนี้

- 1) ลักษณะเนื้อดินเป็นแบบเนื้อดอกชิด พบในตัวอย่างที่ 4
- 2) ลักษณะเนื้อดินเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ 1,5 และ 6
- 3) ลักษณะเนื้อเป็นแบบเนื้อดอกห่างๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด 2,3,7,8,9 และ 10

ส่วนลักษณะการจัดเรียงตัวระหว่างแร่เนื้อหยาบและแร่เนื้อละเอียดของเนื้อดินจากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ มีดังนี้

- 1) ลักษณะการจัดเรียงตัวเป็นเส้นต่อเนื่อง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 4
- 2) ลักษณะการจัดเรียงตัวขนานไปในทิศทางเดียวกัน (พบที่ผิวภาชนะ) ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1 และ 3
- 3) ลักษณะการจัดเรียงตัวแบบเส้นไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 2,5,7, 9 และ 10
- 4) ลักษณะการจัดเรียงตัวแบบเส้นไม่ต่อเนื่องแบบจางๆ ไปจนถึงมองไม่เห็นการจัดเรียงตัว ได้แก่

ตัวอย่าง 8

¹⁷ ไพจิตร อิงศิริวัฒน์. เนื้อดินเซรามิก (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2541), 285.

¹⁸ ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. เซรามิกส์. (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527), 56.

ลักษณะการจัดเรียงตัวของตัวอย่างทั้งหมดนี้ หากความร้อนจากการเผามีความร้อนไม่ทั่วถึง รวมทั้งไม่สามารถเข้าไปถึงภายในเนื้อดินได้ทั้งหมด การวิเคราะห์ก็อาจจะลักษณะของการจัดเรียงตัวของเนื้อดินทั้งที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิม รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์หรือจากกระบวนการผลิตจะทำให้สันนิษฐานถึงรูปแบบของการขึ้นรูปภาชนะ อุณหภูมิและลักษณะของการเผาได้ ดังพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างนี้ เนื้อดินได้รับความร้อนหรืออุณหภูมิน่าจะมีความคงที่เพราะเนื่องมาจากลักษณะสีของเนื้อดินภายในที่แสดงการเผาอย่างสม่ำเสมอทุกทั้งชิ้น จนปรากฏเป็นสีเดียวตลอดทั้งชิ้น

ส่วนลักษณะของการจัดเรียงตัวเป็นเส้นต่อเนื่อง พบจำนวน 1 ตัวอย่าง และลักษณะการจัดเรียงตัวแบบขนานไปในทิศทางเดียวกัน (พบที่ผิวภาชนะ) ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1 และ 3 พบ 2 ตัวอย่าง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ อาจจะสะท้อนถึงการจัดเรียงตัวของเนื้อดินทางอ้อมได้ว่า น่าจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงเนื้อดินธรรมชาติมาสู่กระบวนการเป็นวัตถุปั้นจะต้องผ่านการคัด กรอง หมักเนื้อดินให้เหมาะสมก่อนนำมาเป็นผลิต นอกจากนั้นอาจจะสะท้อนถึงการปั้นขึ้นรูปภาชนะแบบที่มีการหมุนและเหวี่ยงให้เนื้อดินไปในทิศทางเดียวกัน เช่น อาจเกิดจากการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน พร้อมทั้งมีน้ำเป็นตัวกลางในการทำให้เนื้อดินและลักษณะการจัดเรียงตัวทั้งแร่เนื้อหยาบและส่วนผสมต่างๆ ถูกหมุนไปในทิศทางเดียวกันได้สัมพันธ์กับการจัดเรียงตัวของเนื้อดิน ส่วนลักษณะการจัดเรียงตัวแบบไม่ต่อเนื่องนั้น อาจไม่ได้เกิดจากแรงหมุนและเหวี่ยงเพราะเนื้อดินและองค์ประกอบต่างๆ จึงไม่ปรากฏทิศทางในการจัดเรียงตัวในเนื้อดิน ซึ่งต้องตรวจสอบกับข้อมูลอื่นๆ ต่อไป

จากผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเชิงลึกทั้ง 10 ตัวอย่างข้างต้น สามารถชี้ให้เห็นได้ว่า ปัจจัยสำคัญสำคัญ ที่เป็นตัวบ่งชี้ ลักษณะเด่นอันแสดงถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของกลุ่มภาชนะดินเผาของแหล่งเตาเผาบ้านดี คือ เนื้อดิน ขนาดของภาชนะ การขึ้นรูป ตลอดทั้งอุณหภูมิการเผา โดยผลการศึกษาพบ หลักฐานของวัตถุปั้น หรือเนื้อดินที่สามารถสันนิษฐานถึง แหล่งที่มาของวัตถุปั้นที่น่าจะสัมพันธ์กับสภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดปัตตานี ว่าเป็นแหล่งดินที่ได้จากบริเวณที่ราบลุ่ม และยังพบว่า**จากผลวิเคราะห์เชิงลึกสามารถจำแนกกลุ่มภาชนะดินเผาทั้ง 10 ตัวอย่างนี้ได้ว่า ยังจัดอยู่ในกลุ่มภาชนะแบบเนื้อดิน หรือ แบบเอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware)** โดยเป็นกลุ่มภาชนะที่มีปริมาณเนื้อดินสูงกว่าปริมาณแร่ปะปน คือ พบปริมาณตั้งแต่ 95-75% ตลอดทั้งพบว่าภาชนะค่อนข้างมีเนื้อบางและมีความพรุนตัวต่ำ แม้ว่าภาชนะเผาในเตาที่มีการควบคุมอุณหภูมิการเผาได้ (จากผลวิเคราะห์เนื้อดินที่สูงที่สุดตลอดทั้งชิ้น ตัวอย่างเป็นส่วนใหญ่) แต่ยังไม่ถึงขั้นของภาชนะประเภทเนื้อหินหรือแบบสโตนแวร์ (Stoneware) ที่มีความแกร่งสูงกว่าภาชนะเนื้อดิน ซึ่งในส่วนต่อไปผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในส่วนของการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ด้านทางโบราณคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยโบราณของกลุ่มตัวอย่างภาชนะดินเผาในส่วนต่อไป

ตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบแร่ธาตุพื้นฐานของตัวอย่างจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีสีลาพรรณนา จำนวน 10 ตัวอย่าง

องค์ประกอบแร่ธาตุพื้นฐาน													
NO	สัดส่วนย/ล 10 ไมครอน	แร่หลัก	อนุภาค (ไมครอน)	รูปร่าง ของแร่	แร่อื่นๆ	ระดับการ คัดขนาด	องค์ประกอบแร่เนื้อ ละเอียด		รูปร่างของ อินทรีย์วัตถุ	รูปแบบช่องว่างในดิน	ปริมาณ ช่องว่าง ในดิน (%)	ลักษณะ เนื้อดิน	การจัดเรียงตัว
							สีเนื้อ ภาชนะ	ลักษณะ เนื้อดิน					
1	15:85	ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> ทรายแป้ง-เม็ดทรายเนื้อละเอียด เม็ดทรายเนื้อหยาบอีกเล็กน้อย 	แหลมคม-ค่อนข้างกลมมน	<ul style="list-style-type: none"> แร่เฟลด์สปาร์ 	ไม่ตึ๊ง	สีน้ำตาล	จุดกระจาย	สารอสัณฐานเนื้อละเอียด	<ul style="list-style-type: none"> แบบท่อกว้าง ประมาณ 100 ไมครอน ช่องว่างที่ไม่ต่อ เนื่อง *ช่องว่างเหล่านี้มีการจัดเรียงตัวขนานไปในทิศทางเดียวกัน 	5	เนื้อดอกห่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> แบบขนานไปในทิศทางเดียวกัน ผิวภาชนะหนา ประมาณ 200 ไมครอน : มองไม่เห็นการจัดเรียงตัว
2	15:85	ควอตซ์เม็ดเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> เม็ดทรายขนาดกลาง-เม็ดทรายเนื้อหยาบ ทรายแป้ง -เม็ดทรายเนื้อละเอียด 	แหลมคม	<ul style="list-style-type: none"> แร่เซอร์ไรต์ แร่มิสโคไวต์ แร่ควอตซ์ที่มีหลายผลึก 	ไม่ตึ๊ง	สีน้ำตาลแดง	จุดกระจาย	เศษซากเส้นใยพืชที่เป็นอินทรีย์วัตถุจำนวนเล็กน้อย	<ul style="list-style-type: none"> แบบท่อ แบบโพรงขนาดใหญ่ 	2	เนื้อดอกห่างๆ-เนื้อดอกชิด	แบบเส้นไม่ต่อเนื่อง
3	20:80	ควอตซ์เม็ดเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> ทรายแป้ง-เม็ดทรายขนาดกลางร่วมด้วย 	แหลมคม	<ul style="list-style-type: none"> แร่เฟลด์สปาร์ เศษแร่ควอตซ์ที่แตกหัก เศษเซริตอีกเล็กน้อย แร่ไบโอไทต์ที่กำลังสลายตัวสูง 	ไม่ตึ๊ง	สีน้ำตาลเทา-สีน้ำตาล	จุดกระจาย	<ul style="list-style-type: none"> เศษซากเส้นใยพืชที่เป็นอินทรีย์วัตถุ อินทรีย์ วัตถุที่เป็นจุดกระจาย 	<ul style="list-style-type: none"> แบบท่อ แบบแตกรานแบบสั้นๆ *ช่องว่างเหล่านี้มีการจัดเรียงตัวขนานไปในทิศทางเดียวกัน 	2	เนื้อดอกห่างๆ-เนื้อดอกชิด	<ul style="list-style-type: none"> แบบขนานไปในทิศทางเดียวกัน ผิวภาชนะหนา ประมาณ 100 ไมครอน : มองไม่เห็นการจัดเรียงตัว

องค์ประกอบแร่ธาตุพื้นฐาน													
NO	สัดส่วน ย/ล	แร่หลัก	อนุภาค (ไมครอน)	รูปร่าง ของแร่	แร่อื่นๆ	ระดับการ คัดขนาด	องค์ประกอบแร่เนื้อ ละเอียด		รูปร่างของ อินทรีย์วัตถุ	รูปแบบช่องว่างในดิน	ปริมาณ ช่องว่าง ในดิน (%)	ลักษณะ เนื้อดิน	การจัดเรียงตัว
							สีเนื้อ ภาชนะ	ลักษณะ เนื้อดิน					
4	25:75	ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว	●ทรายเนื้อ ละเอียด-เม็ดทราย เนื้อหยาบ	แหลมคม	●เศษแร่ไมกา ประเภทมัสโคไวต์ และไบโอไทต์	ปาน กลาง	สีน้ำตาล แดง	จุด กระจาย	เศษซากเส้นใย พืชที่เป็น อินทรีย์วัตถุ	●แบบโพรง	2	เนื้อดอกชิด	แบบเป็นเส้นต่อเนื่อง
5	10:90	ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว	●ทรายแป้ง-เม็ด ทรายขนาดกลาง	แหลมคม	●แร่เซอร์ริไซต์ ●แร่เฟลด์สปาร์	ไม่ตีนัก	สีเทา เหลือง อ่อน	ดินล่วนๆ	●แบบจุด เล็กน้อย ●แบบสาร อัดแน่นเนื้อ ละเอียด	●แบบโพรง	2	เนื้อดอก ห่างๆ	แบบเส้นไม่ต่อเนื่อง
6	5:95	ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว	●เม็ดทรายเนื้อ ละเอียด-เม็ดทราย เนื้อหยาบ	แหลมคม	●แร่ไมกา	ปาน กลาง	สีน้ำตาล แดง	จุด กระจาย	●เศษซากเส้น ใยพืชที่เป็น อินทรีย์ วัตถุ เล็กน้อย ●แบบจุด	●แบบโพรง ●แบบท่อ	5	เนื้อดอก ห่างๆ	แบบเส้นต่อเนื่อง
7	10:90	ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว	●ทรายแป้ง-เม็ด ทรายเนื้อหยาบ	แหลมคม	●แร่ไมกา ●แร่ควอตซ์ที่มี หลายผลึก ●เศษหินแกรนิต	ไม่ตีนัก	สีน้ำตาล เหลือง	จุด กระจาย	-	●แบบโพรง ●ช่องว่างที่มีรูปร่างไม่ แน่นอน	5	เนื้อดอก ห่างๆ-เนื้อดอก ชิด	แบบเส้นไม่ต่อเนื่อง

องค์ประกอบแร่ธาตุพื้นฐาน													
NO	สัดส่วน ย/ล	แร่หลัก	อนุภาค (ไมครอน)	รูปร่าง ของแร่	แร่อื่นๆ	ระดับการ คัดขนาด	องค์ประกอบแร่เนื้อ ละเอียด		รูปร่างของ อินทรีย์วัตถุ	รูปแบบช่องว่างในดิน	ปริมาณ ช่องว่าง ในดิน (%)	ลักษณะ เนื้อดิน	การจัดเรียงตัว
							สีเนื้อ ภาชนะ	ลักษณะ เนื้อดิน					
8	20:80	ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> ●ทรายแป้ง-เม็ด ทรายขนาดกลาง พบเป็นลักษณะ เด่น ●เม็ดทรายเนื้อ หยาบมาก 	แหลมคม- ค่อนข้างกลม มน	● แร่เฟลด์สปาร์	ไม่ตีนัก	สีเทา	จุดๆ	<ul style="list-style-type: none"> ●สารอสัณฐานเนื้อ ละเอียด ●แบบจุด กระจาย ●อินทรีย์วัตถุที่ มีอนุภาคขนาด เท่าสาร แหวนลอย 	<ul style="list-style-type: none"> ●แบบแตกรานแบบ สั้นๆ ●แบบโพรง 	5	เนื้อดอก ท่างๆ-เนื้อดอก ชิด	แบบเส้นไม่ต่อเนื่อง แบบจางๆ-มองไม่ เห็นการจัดเรียงตัว
9	15:85	ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> ●ทรายแป้ง-เม็ด ทรายขนาดกลาง เล็กน้อย 	แหลมคม	<ul style="list-style-type: none"> ●แร่เซอร์ไรต์ ●แร่ไมกา ●เศษหินแกรนิตที่ แตกหัก 	ปาน กลาง	สีเทา เหลือง	จุดๆ	<ul style="list-style-type: none"> ●สารอสัณฐานเนื้อ ละเอียด-อินทรีย์วัตถุ แบบจุด ●แบบสาร อัสัณฐานเนื้อ ละเอียด 	<ul style="list-style-type: none"> ●แบบท่อที่มีการ จัดเรียงตัวไปในทิศทาง เดียวกัน 	5	เนื้อดอก ท่างๆ-เนื้อดอก ชิด	แบบเส้นไม่ต่อเนื่อง

องค์ประกอบแร่ธาตุพื้นฐาน													
NO	สัดส่วน ย/ล	แร่หลัก	อนุภาค (ไมครอน)	รูปร่าง ของแร่	แร่อื่นๆ	ระดับการ คัดขนาด	องค์ประกอบแร่เนื้อ ละเอียด		รูปร่างของ อินทรีย์วัตถุ	รูปแบบช่องว่างในดิน	ปริมาณ ช่องว่าง ในดิน (%)	ลักษณะ เนื้อดิน	การจัดเรียงตัว
							สีเนื้อ ภาชนะ	ลักษณะ เนื้อดิน					
10	20:80	ควอตซ์ เม็ดเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> ทรายแป้ง-เม็ด ทรายขนาดกลาง เม็ดทรายเนื้อ หยาบ 	แหลมคม	<ul style="list-style-type: none"> แร่เซอร์ไรต์ แร่ไมกา แร่เฟลด์สปาร์ 	ไม่คืนก	สีเหลืองอ่อน	จุด กระจาย	<ul style="list-style-type: none"> เศษซาก เส้นใยพืชที่ เป็นอินทรีย์ วัตถุเล็กน้อย อินทรีย์ วัตถุแบบจุด กระจาย 	<ul style="list-style-type: none"> แบบท่อ แบบโพรงขนาดใหญ่ 	2	เนื้อดอก ห่างๆ-เนื้อดอก ชิด	แบบเส้นไม่ต่อเนื่อง

Prince of Songkhla University
Pattani Campus