

## บทที่ 3

### วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้มีการนำเอาวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการเตรียมตัวอย่าง รวมถึงรายละเอียดวิธีการทดสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง และกาทดสอบสมบัติการดูดซับเสียง ทดสอบการทนต่อการดึง ทดสอบสมบัติเชิงกลแบบพลวัตของการบิด หาค่าความหนาแน่น และศึกษาโครงสร้างภายในและการเป็นรูพรุนของวัสดุคอมโพสิตซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆดังนี้

#### 3.1 วัสดุและสารเคมี

##### 3.1.1 ยางแท่ง (NR (STR 5L))

##### 3.1.2 สารเคมี

3.1.2.1 ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide, ZnO) ชนิด White seal

3.1.2.2 กรดสเตียริก (Stearic acid)

3.1.2.3 N-cyclohexyl-2-benzothiazyl Sulphenamide (CBS)

3.1.2.4 N-phenyl-N-1, 3-dimethylbutyl-p-phenylenediamine (6PPD)

3.1.2.5 กำมะถัน (Sulphur)

##### 3.1.3 สารตัวเติม

3.1.3.1 เส้นใยจากต้นหมาก

3.1.3.2 เส้นใยลูกตาล



A



B

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างชนิดของเส้นใย A เส้นใยจากต้นหมาก และ B เส้นใยลูกตาล

### 3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

#### 3.2.1 กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่น Motic Live Imaging Moduld

กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่น Motic Live Imaging Moduld กำลังขยายสูงสุด 1,500 เท่า ผลิตโดย Shodensha Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

#### 3.2.2 เครื่องชั่งไฟฟ้า (Electronic balance)

เครื่องชั่งละเอียดแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั่งได้ละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่งน้ำหนักสูงสุด ชั่งได้ 2,000 g ผลิตโดย A&D Company Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

#### 3.2.3 ตู้อบแห้ง (Hot Air Oven)

ตู้อบแห้ง เป็นตู้อบที่ทำหน้าที่อบแห้งไล่ความชื้นออกจากตัวอย่าง เป็นการแทนที่จากการตากแดด ที่สามารถควบคุมความสะอาดและสภาพแวดล้อมได้ โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 60 ถึง 80 °C

#### 3.2.4 เครื่องบดตัวอย่าง (Sample Grinder)

เครื่องบดตัวอย่าง เป็นเครื่องบดตัวอย่างพีช ทำการบดแล้วร่อนด้วยตะแกรงให้ได้ขนาดเฉลี่ยประมาณ 0.25 mm สำหรับชนิดละเอียดและให้ได้ขนาดเฉลี่ยประมาณ 2 mm สำหรับชนิดหยาบ



ภาพที่ 3.2 เครื่องบดตัวอย่าง

#### 3.2.5 เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง (two-roll Mill)

เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง เป็นเครื่องบดยางที่ประกอบด้วยลูกกลิ้งสองลูกกลิ้ง ถูกบีบอัดและบดยางให้โมเลกุลของยางเกิดการขาด ทำให้ขนาดของโมเลกุลของยางที่ใหญ่และยาว ลดลงทำให้ยางนิ่มลง และสามารถแปรรูปร่างได้และยังสามารถนำสารเคมีผสมเข้าไปในยางเพื่อให้ได้

สมบัติตามที่ต้องการได้ อัตราส่วนความเร็วผิวระหว่างลูกกลิ้งหน้ากับลูกกลิ้งหลังเรียกว่า (Friction Ratio) จะอยู่ในช่วง 1 : 1 ถึง 4 : 1 จะขึ้นกับชนิดของยางที่ใช้บด



ภาพที่ 3.3 เครื่องบดยางสองลูกกลิ้ง (two roll mill)

### 3.2.6 เครื่องรีโอมิเตอร์แบบหมุน (Oscillating Disc Rheometer, ODR)

เครื่องรีโอมิเตอร์แบบหมุน รุ่น ODR ผลิตโดยบริษัท Monsanto .Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องมือที่ใช้หาเวลาการสุกของยาง ประกอบด้วยโรเตอร์ (Rotor) แบบ Biconical Disk ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3996 นิ้ว หมุนในยางที่ต้องการหาเวลาการวัลคาไนซ์โดยการแกว่งไปมาทำมุม 1 องศา มีความถี่ในการแกว่ง 100 รอบ/นาที โดยเครื่องมือมีลักษณะตามภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 เครื่องรีโอมิเตอร์แบบหมุน

### 3.2.7 เครื่องขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบอัด (Compression Moulding)

การอัดยางเข้าแม่พิมพ์เป็นกระบวนการแปรรูปยางชนิดหนึ่ง เพื่อผลิตยางให้มีรูปร่างตามแบบพิมพ์ที่ต้องการ ซึ่งในการอัดยางแบบ compression moulding นั้น จะใส่ยางลงในช่องว่างของแบบพิมพ์และปิดแบบพิมพ์ อัดยางให้ไหลเต็มช่องว่างนั้น โดยการอัด จะใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นหลักกระบวนการการทำผลิตภัณฑ์ยางโดยใช้วิธี Compression Moulding มีดังต่อไปนี้ (บุญธรรม และปรีชา, 2534)

#### 3.2.7.1 การเตรียม Rubber Compound (ยางที่ทำการผสมสารเคมีแล้ว)

นำยางที่ผสมสารเคมีแล้ว มาทำการตัดให้ได้ขนาด รูปร่าง และน้ำหนักตามต้องการโดยทั่วไปมักจะให้ยาง Blank นี้มีปริมาตรมากกว่าปริมาตรของแบบพิมพ์อยู่ประมาณ 5 – 15%

#### 3.2.7.2 การเตรียมแบบพิมพ์เพื่ออัดยาง

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการอัดยางมักจะทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม แบบพิมพ์จะมีช่องที่จะให้ยางไหลเข้าไปอยู่รอบ ๆ ของแบบพิมพ์และจะมีช่องให้ยางที่ใส่เกินปริมาตรไหลล้นออกมาจากนี้ก่อนที่จะนำยางใส่ลงไปแบบพิมพ์จะต้องอุ่นแบบพิมพ์ให้ร้อนเท่ากับอุณหภูมิที่จะอัดยางเสียก่อน

#### 3.2.7.3 การอัดยาง

นำยางคอมปาวด์ใส่เข้าไปในแบบพิมพ์ที่ให้ความร้อนแล้วปิดฝา นำเข้าไปอัดในเครื่องอัดไฮดรอลิกแล้วทำการอัดยางโดยเร็ว จนกระทั่งฝาบนของแบบพิมพ์ใกล้จะสัมผัสกับแผ่นอัดบนจากนั้นลดความเร็วในการอัดลงเพื่อให้ยางไหลเข้าไปแบบพิมพ์ยังสม่ำเสมอและไล่อากาศออกไปเพราะในบางครั้งการอัดครั้งเดียวไม่อาจที่จะไล่อากาศที่ขังในเนื้อยางและแบบพิมพ์ได้ จะต้องมีการไล่อากาศโดยการอัดแล้วคลายการอัดออกเล็กน้อยแล้วอัดใหม่ อาจจะทำ 1-2 ครั้งหรือมากกว่า

#### 3.2.7.4 การกำหนดอุณหภูมิและเวลาในการอัดยาง

เวลาและอุณหภูมิของการอัดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกำหนดในการอัดทุกครั้ง เวลาและอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง โดยทั่วไปถ้าเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีก  $10^{\circ}\text{C}$  เวลาในการอัดจะลดลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง แต่ระยะเวลาที่ใช้จริงนั้นขึ้นอยู่กับสูตรของยางและความหนาของยาง




ภาพที่ 3.5 เครื่องขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบอัด (Compression Moulding)

### 3.2.8 ชุดทดสอบสมบัติการดูดซับเสียงแบบคลื่นนิ่ง

ชุดทดสอบการดูดซับเสียงแบบคลื่นนิ่ง เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดเสียงรุ่น LAG-120B AUDIO GENERATOR มีความถี่ 0 - 5,000 Hz ผลิตโดย LEADER ELECTRONICS CORP Japan ลำโพง หัววัด และชุดเก็บข้อมูล (Data logger) รุ่น EASY SENSE Advance ผลิตโดยบริษัท DATA HARVEST นำมาประกอบและสร้างชุดทดสอบการดูดซับเสียงแบบคลื่นนิ่ง ดังภาพที่ 3.6

#### 3.2.8.1 การเตรียมตัวอย่าง

เตรียมตัวอย่างโดยการนำแผ่นยางที่ขึ้นรูปแล้วตัดเป็นรูปวงกลมขนาดพอดีกับฝาครอบปลายท่อด้านขวาของชุดทดสอบ ทำการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง



ภาพที่ 3.6 ชุดทดสอบสมบัติการดูดซับเสียงที่สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องกำเนิดเสียงรุ่น LAG-120B AUDIO GENERATOR.Japan

### 3.2.9 ชุดทดสอบสมบัติเชิงพลวัตของการบิด


ชุดทดสอบสมบัติเชิงพลวัตของการบิด เป็นชุดทดสอบเพื่อวัดค่าแฟกเตอร์ของการสูญเสีย ( $\tan \delta$ ) จากการบิดของยาง ประกอบด้วยที่ยึดแถบยางทดสอบให้อยู่ในแนวตั้งสามารถบิดไปมาอย่างอิสระได้ดังภาพที่ 3.7 มีแกนโลหะติดกระจกเงา และแกนโลหะตั้งฉากที่มีมวล  $m$  สองอันวางอยู่ห่างแกนกลางระยะ  $X$  สามารถปรับค่าความเฉื่อยของระบบได้จากค่า  $2mX^2$  การหาค่าแฟกเตอร์ของการสูญเสีย ( $\tan \delta$ ) จากการบิดของยาง หมายถึงสัดส่วนของพลังงานที่สูญเสียภายในโครงสร้างของวัสดุต่อพลังงานที่ใช้ในการบิดแต่ละรอบของการบิดโดยจัดชุดทดลอง ดังภาพที่ 3.7

#### 3.2.9.1 การเตรียมตัวอย่าง

เตรียมตัวอย่างโดยการนำยางที่ขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นทดสอบขนาด  $3 \times 10 \times 1$  mm ติดตั้งเข้ากับชุดทดสอบสมบัติเชิงพลวัตของการบิด

#### 3.2.9.2 การทดสอบ

ในการทดสอบนำยางที่ขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นทดสอบขนาด  $6 \times 10 \times 3$  mm ติดตั้งเข้ากับชุดทดสอบสมบัติเชิงพลวัตของการบิด แก้วมวล  $m$  ในระนาบการบิดแนวนอนด้วยมุมน้อย ๆ ทำให้แถบยางบิดไปมาเช่นกัน จากชุดเลเซอร์ที่เล็งไปสะท้อนที่กระจกแล้วมาตกบนฉากที่มีสเกล จากนั้นวัดคาบของการบิดและแอมพลิจูดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของการแกว่ง เพื่อหาค่าแฟกเตอร์ของการสูญเสีย ( $\tan \delta$ ) จากการบิดของยาง



ภาพที่ 3.7 ชุดทดสอบสมบัติเชิงพลวัตของการบิด A ภาพวาด B ภาพถ่าย C แหล่งกำเนิดเลเซอร์ D เลเซอร์ที่ตกกระทบกระจกเงาแล้วสะท้อนกลับมายังฉากรับที่มีสเกลสำหรับการวัดแอมพลิจูดของการแกว่ง E ภาพวาดแอมพลิจูดที่ลดลงต่อเนื่องของแต่ละรอบการบิด



### 3.2.10 เครื่องทดสอบสมบัติการดึง (Tensile Meter) รุ่น H10KS

การทดสอบด้วยการดึงเป็นการทดสอบเพื่อหาสมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่นหรือจุดที่วัสดุกับแรงได้สูงสุดโดยการไม่เสียรูป การทดสอบโดยการดึงจะเป็นการให้แรงในแนวแกนเดียวแรงจะทำการกระจายไปทั่วพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่หน้าตัดของชิ้นทดสอบ หากนำแรงดังกล่าวมาหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของชิ้นทดสอบจะได้ค่าความเค้น (Stress,  $\sigma$ ) ของชิ้นทดสอบ มีหน่วยเป็น N/m<sup>2</sup> หรือ Pa ในขณะที่ให้แรงแก่วัสดุทดสอบจะเกิดระยะยืดขึ้น หากความยาวเริ่มต้นและความยาวที่ถูกยืดไปในเวลา t จากนั้นคำนวณหาความเครียด (Stain,  $\epsilon$ ) จากค่าความเครียดนำไปหารค่ามอดูลัสของยัง (Young's Modulus, E) ของชิ้นทดสอบ ( $E = \sigma / \epsilon$ )

#### 3.2.10.1 การเตรียมตัวอย่าง

เตรียมตัวอย่างโดยการนำยางไปอัดเข้าเป็นแผ่นยาง แล้วไปตัดเป็นรูปดัมเบล ขนาด 6.63 x 1 x 3 mm ทดสอบตามมาตรฐาน (ASTM D638, JIS 2000 ISO, DIN) เพื่อให้ง่ายต่อการยึดกับเครื่องในขณะที่ทำการทดสอบ

#### 3.2.10.2 การทดสอบ

การทดสอบนั้นทำได้โดยการเปิดโปรแกรมที่ใช้ในการดึง ทำการป้อนข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความยาว อัตราเร็วที่ใช้ เป็นต้น โดยการทดสอบนี้คือ 10, 50, 100 และ 200 mm/min ทำการทดสอบจนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดออกจากกัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้นำไปคำนวณหาค่ามอดูลัสต่อไป



ภาพที่ 3.8 เครื่องทดสอบสมบัติการดึง (Tensile tester)

### 3.2.11 เครื่องวัดความหนาแน่น Electric Densimeter รุ่น MD-300S และ Minimum density resolution: 0.001

การทดสอบหาค่าความหนาแน่นโดยใช้หลักการแทนที่น้ำ เมื่อนำชิ้นทดสอบไปหา น้ำหนักโดยการชั่งในอากาศและในน้ำจะสามารถนำค่าที่ได้ไปหาค่าความหนาแน่นของวัสดุได้จากสูตร

$$\rho = \frac{m}{v} \quad (3.1)$$

โดยที่

$\rho$  คือ ความหนาแน่น มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( $\text{kg/m}^3$ )

m คือ มวลของชิ้นตัวอย่าง มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)

v คือ ปริมาตรของชิ้นตัวอย่าง มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ( $\text{m}^3$ )



ภาพที่ 3.9 เครื่องวัดความหนาแน่น

### 3.2.12 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Scanning Electron Microscope, SEM) รุ่น Quanta 400 โดยมีกำลังขยายสูงสุดถึง 300,000 เท่า

การทดสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นทดสอบเพื่อต้องการดูสัณฐานวิทยาของ ตัวอย่างทดสอบได้โดยใช้เครื่อง SEM การสร้างภาพทำได้โดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจาก พื้นผิวของชิ้นทดสอบ ภาพที่ได้เครื่อง SEM นี้ลักษณะเป็นสามมิติ ดังนั้นเครื่อง SEM จึงถูกนำมาใช้ในการศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น พื้นที่หน้าตัดของวัสดุลักษณะ พื้นผิวด้านนอกและด้านในของวัสดุ






ภาพที่ 3.10 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Scanning Electron Microscope, SEM)  
รุ่น Quanta 400

### 3.3 วิธีดำเนินการวิจัย

#### 3.3.1 การเตรียมสารตัวเต็ม

##### 3.3.1.1 เส้นใยจากลำต้นหมาก


เส้นใยจากต้นหมากที่อบแห้ง โดยใช้เส้นใยภายในต้นหมากที่แก่ตากแดด 7 วัน นำมาอบที่อุณหภูมิ  $70^{\circ}\text{C}$  ในเวลา 48 hr นำไปบดแล้วร่อนด้วยตะแกรงให้ได้ขนาดเฉลี่ยประมาณ 0.25 mm สำหรับชนิดละเอียดและให้ได้ขนาดเฉลี่ยประมาณ 2 mm สำหรับชนิดหยาบดังภาพที่ 3.11 นำเส้นใยภายในต้นหมากไปย้อมสีดูโครงสร้างภายในด้วยกล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่น Motic Live Imaging Module กำลังขยาย 400 เท่า



ภาพที่ 3.11 A เส้นใยจากต้นหมากที่อบแห้งก่อนการบด B ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์เส้นใยจากต้นหมาก C หลังการบดชนิดละเอียด (0.25 mm) และชนิดหยาบ (2 mm)

### 3.3.1.2 เส้นใยจากลูกตาลโตนดที่สุก

การเตรียมเส้นใยลูกตาลโตนดที่สุก โดยนำเปลือกลูกตาลสุกแช่ในน้ำเป็นเวลา 24 hr หลังจากแช่น้ำทำความสะอาดแล้วนำไปตากแดด 7 วัน จากนั้นนำไปทุบให้เปลือกสีดำหลุดออกไป เหลือเฉพาะเส้นใยเปล่าๆ จึงนำเส้นใยที่ได้ไปอบด้วยตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 48 hr และทำการบดให้ได้เส้นใยดังภาพที่ 3.12 นำเส้นใยจากลูกตาลโตนดที่สุกไปย้อมสีดูโครงสร้างภายใน ด้วยกล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่น Motic Live Imaging Module กำลังขยาย 400 เท่า



ภาพที่ 3.12 A เส้นใยจากลูกตาลโตนดสุกที่อบแห้งก่อนการบด B ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ เส้นใยจากลูกตาลโตนดที่สุก C เส้นใยจากลูกตาลโตนดสุกที่อบแห้งแล้ว

### 3.3.2 ออกแบบสูตรยาง

ออกแบบสูตรยางดัง ตาราง 3.1 แล้วคำนวณสัดส่วนใช้จริงตามขนาดกำหนดของ เครื่องผสม ชั่งยาง และสารเคมีต่าง ๆ ด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าที่วัดละเอียด

ตาราง 3.1 สูตรยางผสมและสารเคมีต่างๆ

สารเคมี	ปริมาณ (phr)		
	S1	S2	S3
NR (STR 5L)	100	100	100
ZnO	4	4	4
Stearic Acid	2	2	2
CBS	1	1	1
6PPD	1	1	1
Sugar palm	0	10	20
Betel palm	0, 3, 6, 9, 12	0, 3, 6, 9, 12	0, 3, 6, 9, 12
Sulphur	2.5	2.5	2.5

### 3.3.3 การผสมยาง

นำยางธรรมชาติมาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับสารเคมีต่อไปนี้ตามลำดับซึ่งคือ ออกไซด์ (Zinc oxide, ZnO) เป็นสารเคมีที่ใช้ในการเริ่มต้นปฏิกิริยาใช้ร่วมกับสารกระตุ้นคือ กรดสเตียริก (Stearic acid) สารเร่งปฏิกิริยา คือ N-cyclohexy-2-benzothiazyl Sulphenamide (CBS) ส่วนสารแอนติออกซิแดนต์ คือ N-phenyl-N-1, 3-dimethylbutyl-phenylenediamine (6PPD) เส้นใยภายในต้นหมากและเส้นใยลูกตาลเป็นสารตัวเติมและสารชนิดสุดท้ายที่ทำให้เกิดพันธะโควาเลนต์ระหว่างโซ่ยางโดยโมเลกุลกำมะถัน (Sulphur) บดด้วยเครื่องบดและผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mill) พักไว้ 24 hr

### 3.3.4 การหาเวลาสุกของยาง

ตัดชิ้นยางผสมสารเคมี (Rubber Compound) ที่ได้ไปหาเวลาสุกของยางด้วยเครื่อง Oscillating Disc Rheometer (ODR)

### 3.3.5 การอัดเข้า


นำยางผสมสารเคมีไปอัดขึ้นรูป ด้วยเครื่องขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบอัด (Compression Moulding) ที่อุณหภูมิและใช้เวลาดำเนินการที่ได้จากเครื่อง ODR ได้แผ่นยางผสมขึ้นรูปแล้วมีรูปร่างจตุรัส  $16 \times 16 \text{ cm}^2$  ที่ความหนา 1 mm และ 3 mm

### 3.3.6 การทดสอบสมบัติการดูดซับเสียงของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล

สมบัติการดูดซับเสียงของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล ทดสอบโดยนำแผ่นยางที่ได้ไปหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง

#### 3.3.6.1 การหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง ( $\alpha$ )

ในการทดสอบนั้น ทำได้โดยการนำชิ้นทดสอบติดตั้งที่ฝาครอบปลายท่อด้านขวา ดังแสดงในภาพที่ 3.6 โดยให้ชิ้นทดสอบตั้งฉากกับความยาวท่อ แล้วเปิดเครื่องกำเนิดความถี่เสียง ตั้งค่าความถี่เสียงที่ 125 Hz วัดค่าระดับความดันเสียงต่ำสุดและสูงสุดค่าแรกหลังจากสะท้อนแผ่นยางดังรูปที่ 3.14 ทำการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง นำค่าที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย จากนั้นทำการทดลองที่ความถี่ 250, 500, 1,000, 1500, 2,000, 3,000 และ 4,000 Hz จากข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง ตามสมการที่ (2.9) (2.10) และ (2.11)



ภาพที่ 3.14 แสดงลักษณะความดันสูงสุดและความดันต่ำสุด

### 3.3.7 การทดสอบความหนาแน่นของชิ้นทดสอบ

การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นทดสอบ โดยการนำแผ่นยางชิ้นทดสอบมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ  $4 \times 4 \text{ cm}^2$  นำไปหาความหนาแน่นโดยใช้เครื่องวัดความหนาแน่น Electronic Densimeter รุ่น MD - 300 S แสดงในรูปที่ 3.10 ผลิตโดยบริษัท Alfa Mirage ใช้หลักการอาร์คิมิดีสในการคำนวณหาความหนาแน่น ซึ่งมวลในอากาศ ซึ่งมวลในน้ำ หาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำ เครื่องทำงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และวัดละเอียดได้  $0.001 \text{ g/cm}^3$  โดยทำการทดลองทำซ้ำ 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย

### 3.3.8 การทดสอบสมบัติเชิงพลวัตของการบิด

นำยางที่ขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็นชิ้นทดสอบขนาด  $6 \times 10 \times 3 \text{ mm}$  ติดตั้งเข้ากับชุดทดสอบสมบัติเชิงพลวัตของการบิด ทำการแกว่งมวล  $m$  ในระนาบการบิดแนวนอนด้วยมุมน้อย ๆ ทำให้แถบยางบิดไปมาเช่นกัน จากชุดเลเซอร์ที่เล็งไปสะท้อนที่กระจกแล้วมาตกบนฉากที่มีสเกล จากนั้นวัดคาบของการบิดและแอมพลิจูดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของการแกว่ง การวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มจากการหาความถี่ของระบบที่แกว่งอย่างอิสระ ( $I_0$ ) โดยหาจากข้อมูลเชิงการทดลองการเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง  $T^2$  และ  $2mx^2$  จะได้กราฟเส้นตรง แล้วหาค่าความชันและค่าจุดตัดของกราฟ แล้วนำไปสู่การหาค่า  $I_0 = 9.85 \times 10^{-5} \text{ kg} - \text{m}^2$  ของระบบ สำหรับยางที่มีอีลาสติกสูงทำให้การบิดไปมาเกิดขึ้นเร็ว การวัดค่าต่าง ๆ ทำได้ลำบาก จึงต้องเพิ่มความถี่แกว่งระบบโดยวางมวล  $m$  ที่แกนตั้งฉากทั้งสองข้างที่ระยะ  $x$  (ภาพที่ 3.7) ความถี่ออสซิลเลชัน คือ

$$I = I_0 + 2mx^2 \quad (3.2)$$

หาค่า Logarithmic decrement ( $\Delta$ ) จาก

$$\Delta = \ln \left( \frac{A_1}{A_2} \right) \quad (3.3)$$

เมื่อ  $A_1, A_2$  คือ แอมพลิจูดที่ลดลงต่อเนื่องพลังงานที่สูญเสียภายในโครงสร้างของวัสดุ ค่ามอดูลัสการบิดเชิงซ้อน คือ  $G^* = G' + iG''$  โดยพลังงานสะสมในแต่ละรอบการบิดคือเทอมจำนวนจริงหรือมอดูลัสอีลาสติก

$$G' = \frac{l}{KT^2} (4\pi^2 - \Delta^2) \quad (3.4)$$

และเทอมจำนวนจินตภาพคือมอดูลัสสูญเสีย (loss modulus) จะสัมพันธ์กับพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อที่สัมพันธ์กับโครงสร้างภายในของวัสดุ คือ

$$G'' = \frac{4\pi\Delta}{KT^2} \quad (3.5)$$

เมื่อ  $K$  คือ Shape factor สำหรับวัตถุสี่เหลี่ยมหาได้โดย

$$K = \frac{CD^3}{16l} \mu \quad (3.6)$$

$$\text{และ } \mu = 5.33 \left( 1 - 0.63 \frac{D}{C} \right) \quad (3.7)$$

เมื่อ  $C$  คือ ความกว้างของชั้นทดสอบ

$D$  คือ ความหนาของชั้นทดสอบ

$l$  คือ ระยะระหว่างการยึดของชั้นทดสอบ

ดังนั้นสมบัติสมบัติเชิงฟิสิกส์ที่ไม่ขึ้นกับรูปร่างของชิ้นทดสอบ คือสัดส่วนของพลังงานสูญเสียต่อพลังงานสะสมของแต่ละรอบการบิด คือ

$$\frac{G''}{G'} = \frac{4\pi\Delta}{4\pi^2 - \Delta^2} = \tan\delta \quad (3.8)$$

ซึ่งจะแสดงสมบัติเฉพาะ (Characteristics properties) ของวัสดุนั้นเชื่อมโยงโครงสร้างภายในซึ่งแสดงสัดส่วนการเกิดปริมาณความร้อนหรือการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นขณะแกว่งแต่ละรอบ เมื่อ  $\Delta$  มีค่าน้อย นั่นคือ  $\Delta^2 = 0$  แล้วจะได้ว่า  $\Delta = \pi \tan\delta$  หรือ  $\frac{\Delta}{\pi} = \tan\delta$

### 3.3.9 การทดสอบสมบัติการดึง

3.3.9.1 เตรียมชิ้นตัวอย่างโดยนำแผ่นยางที่ได้จากการผสมยางธรรมชาติ สารเคมีและสารตัวเติมต่าง ๆ นำไปอัดเข้าเพื่อให้ยางคงรูปแล้วนำไปตัดให้เป็นรูปดัมเบลความยาวคือ 40 cm

3.3.9.2 วัดค่า  $A_0$  และ  $l_0$  ของชิ้นตัวอย่าง แล้วนำไปทดสอบสมบัติการดึงโดยเครื่อง Tensile Meter ยึดตัวอย่างกับเครื่องทดสอบให้แน่น แผ่นตัวอย่างที่ยึดนั้นจะต้องไม่เอนไปข้างใดข้างหนึ่งและดึงตัวอย่างไม่ให้หย่อนเพื่อความแม่นยำในการทดสอบ ทำการป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม พร้อมทั้งกำหนดความเร็วในการดึงตัวอย่าง ความเร็วที่ใช้ในการดึงคือ 10, 50, 100 และ 200 mm/min ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย

3.3.9.3 นำข้อมูลที่ได้ไปหาค่า  $\varepsilon, \sigma_n, \sigma_t(t), \lambda$  และค่า  $E(t)$  โดยใช้สมการดังนี้ สำหรับการเปลี่ยนรูปตามยาวโดยการดึงแล้ว normal stress  $\sigma_n$  นิยามได้ว่า

$$\sigma_n = \frac{F}{A_0} \quad (3.9)$$

เมื่อ  $F$  คือ แรงดึง

$A_0$  คือ พื้นที่หน้าตัดก่อนการดึง

และ nominal strain  $\varepsilon$  นิยามได้

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} - 1 \quad (3.10)$$



เมื่อ  $\Delta l$  คือ ความยาวที่เปลี่ยนไป  
 $l_0$  คือ ความยาวก่อนการดึง  
 หรือนิยามสัดส่วนการดึง

$$\lambda(t) = \frac{l_t}{l_0} = 1 + \epsilon(t) \quad (3.11)$$

การดึงเมื่อการเปลี่ยนรูปมีค่ามาก เป็น None linear deformation จึงใช้ Cauchy strain ( $\lambda^2 - \lambda^{-1}$ )  
 ถ้าปริมาตรของ polymer คงที่ ที่เวลาใดๆ แล้ว

$$A(t) \cdot l(t) = A_0 l_0 \quad (3.12)$$

และ  $\sigma_t(t) = \frac{F(t)}{A(t)}$  (ความเค้นที่เวลาใดๆ)

มอดูลัสของการกีด คือ

$$E(t) = \frac{\sigma_t(t)}{\lambda^2 - \lambda^{-1}} \quad (3.13)$$

3.3.10 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของโครงสร้างภายในและการเป็นรูพรุนของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล

3.3.10.1 เตรียมตัวอย่างจะใช้วิธีการหักระหว่างถูกแช่ในไนโตรเจนเหลว หรือเรียกว่า Cryogenic cracking เพราะอุณหภูมิที่เย็นจัด จะทำให้ยางแข็งและเปราะ ทำให้หักง่ายและเกิดรอยแตกตามโครงสร้าง จากนั้นรอให้ตัวอย่างหายเย็น แล้วตัด stub ด้วยยาทาเล็บทางด้านข้าง ตัวอย่างด้วย carbon paste เป็นตัวช่วยยึดตัวอย่างให้ติดกับ stub แล้วยังเป็นตัวเชื่อมการนำไฟฟ้าของตัวอย่างกับ stub อีกด้วย แล้วนำไปฉาบผิว

3.3.10.2 ก่อนนำเข้าเครื่อง SEM ควรปรับไล่ความชื้นจากตัวอย่างเสียก่อนเพราะภายในเครื่อง SEM เป็นสุญญากาศ ถ้าตัวอย่างมีความชื้นสูงอาจทำให้ระบบสุญญากาศไม่สามารถลดความดันจนเหมาะสมสำหรับการทำงานของเครื่อง SEM ได้

3.3.10.3 นำชิ้นตัวอย่างที่เตรียมไว้แล้วไปทดสอบสมบัติทางกายภาพโดยใช้เครื่อง SEM โดยเลือกกำลังขยาย 50 เท่า 100 เท่า และ 500 เท่า